

**TEKNOCOAT AQUA 2550**
lakka**LAKKATYYPPI**

Vesiohenteinen akryylilakka.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.**KÄYTTÖ**

Puulistat, paneelit ja -ovet sisätiloissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET

TEKNOCOAT AQUA 2550 lakka kuivuu nopeasti ja muodostaa kovan, kulutusta kestävän pinnan.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

30 ±2 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

n. 330 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 30 g/l

Teoreettinen riittoisuus10 m²/l (märkäkalvo 100 µm, kuivakalvo 30 µm)**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH (lasi 120 µm)**

- pölykuiva
- kosketuskuiva

30 min kuluttua
40 min kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Päällelakattavissa

2 h kuluttua

Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi

Kiilto2550-02: puolihihmeä
2550-04: puolikiiltävä
2550-28: kiiltävä**Värisävyt**

Väritön

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Lakkaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti.

Lakka levitetään ruiskulla tai vakumaatilla.

Ohennetaan tarvittaessa 0 - 5 % vedellä tai TEKNOSOLV 1935:llä.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
