

TEKNOPOX PUTTY 100-11

epoksikitti

KITTITYYPPI	Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksikitti.
KÄYTTÖ	TEKNOPOX PUTTY 100-11:tä käytetään puun, vanerin ja metallin kolojen ja halkeamien täyttöön.
ERIKOISOMINAISUUDET	Ei kutistu eikä turpoa. Kitti on helposti työstettävissä ja hiottavissa. Maalin ja filmipinnoitteen tarttuvuus kittipintaan on hyvä. Kitti kestää hyvin lämpöä ja säärasitusta ja sillä on hyvä kemikaalikesto.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	Muoviosaa (Comp. A):	2 tilavuusosaa tai 3 paino-osaa
	Kovetetta (Comp.B): TEKNOPOX PUTTY HARDENER 7241-02	1 tilavuusosa tai 1 paino-osa
Käyttöaika, +23 °C	1 h	
Kuiva-ainepitoisuus	100 tilavuus-%	
Kiintoainepitoisuus	n. 1200 g/l	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 0 g/l	
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH		
- pölykuiva (ISO 9117-3:2010)	4 h kuluttua	
- kosketuskuiva (ISO 9117-5:2012)	8 h kuluttua	
- täysin kovettunut	7 d kuluttua	
Välineiden pesu	TEKNOSOLV 9506	
Värisävyt	Koivu	
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.	

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Kitattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Komponentit sekoitetaan oikeassa suhteessa lastalla tasalaatuiseksi seokseksi. Määrää arvoitaessa on huomioitava kitin käyttöaika. Sekoitus on tehtävä huolellisesti niin, että seos on tasalaatuista ja tasaväristä.

Kuivumista voidaan nopeuttaa lämmöllä.

Kitattu pinta hiotaan ennen maalausta.

Kittausolosuhteet

Kitattavan pinnan tulee olla kuiva. Kittaustyön ja kitin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kitin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava kuivassa, tuulettuvassa paikassa ja tiiviisti suljetuissa astioissa erillään elintarvikkeista. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1781_Tuoteseloste.pdf