

AQUAPRIMER 3140

pohjamaali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen alkydi-akryylijohjainen puupintojen yleispohjamaali.
KÄYTTÖ	Puuikkunat, ulko-ovet, pihakalusteet ja muut puiset kohteet. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	AQUAPRIMER 3140:lla on hyvä peittokyky ja se tunkeutuu hyvin puuhun muodostaen lujan tartunnan maalattavalle alustalle. Nopeasti kuivuvalla AQUAPRIMER 3140:lla on erinomaiset hionta- ja pinottavuusominaisuudet. Tuote on kehitetty haastaviin kohteisiin joissa vaaditaan matalaa veden absorptiota. Soveltuu ruiskumaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	33 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 580 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Ks. käyttöturvallisuustiedote
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l (märkäkalvo 150 g/m ² , kuivakalvo 40 µm)
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %	
- pölykuiva	30 min kuluttua
- kosketuskuiva	60 min kuluttua
- hiottavissa ja päällemaalattavissa puulla	30 - 60 min kuluttua (märkäkalvo 120 µm)
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla. Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	Valkoinen
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Puu on suositeltavaa käsitellä tehokkaalla puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta lahottaja-, home- ja sinistäjäsieniä vastaan.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38°C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään ruiskulla.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.
Varastointikestävyys: 6 kuukautta.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2141_Tuoteseloste.pdf