

TUOTETYYPPI PANEELIKATTOMAALI on valkoinen, vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali sisäkattojen maalaukseen. Maali on hyvin peittävä ja se ehkäisee oksien ja muiden tummentumien läpilyöntiä. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 319.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ Kuivien ja kosteiden sisätilojen kattopaneelien maalaukseen. Käsittelemättömien ja aiemmin lakattujen tai maalattujen puupintojen pohja- ja pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus N. 40 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus 6 - 8 m²/l

Tiheys 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

- pölykuiva 1 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa 3 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto Himmeä

Värisävyt Valkoinen T1326 (NCS S 0500-N)

Pesun- ja kulutuksenkesto Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä.
SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoiluokka on 1 (ISO 11998).

Pakkauskoot Valkoinen: 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Likaiset aikaisemmin lakatut tai maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha lakka tai maali poistetaan. Jos puupinta on aiemmin öljytty tai vahattu, PANEELIKATTOMAALIN soveltuvuus pintaan tulee varmistaa koemaalauksella.

Pohjamaalaus

Pohjamaalaus ohentamattomalla PANEELIKATTOMAALILLA.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. PANEELIKATTOMAALI levitetään siveltimellä. Maalaukseen voidaan käyttää myös telaa tai korkeapaineruiskua, mutta varsinkin maalaamattoman puupinnan pohjamaalauksessa pinta tulee viimeistellä siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019".

Olosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Pinnan käyttöönotto ja hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3 - 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella pyyhkimällä. Pahoin likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

Ei saa jäättyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1914_Tuoteseloste.pdf