
TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt märkätilatasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 83. Rastitusluokka 03-05.
KÄYTTÖ	Käytetään märissä sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myös levysaumojen silotukseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	SILORA LW:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky. Tasoite sisältää pitkävaikutteista homeenestoainetta.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 61 paino-%
Kerrospaksuus	0 - 4 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyille n. 0,3 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,2 mm
Tiheys	1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Siniharmaa
Pakkauskoot	0,4 L, 3 L, 10 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään lastalla. Käsitteilykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava.
Tasointia hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja kasvonaamaria.


Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsinlevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 13963 Kipsilevyjen saumausaineet.	
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0
Taivutuslujuus	> 320 N

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1058_Tuoteseloste.pdf