

---

<b>TUOTETYYPPI</b>	Käyttövalmis, vesiohenteinen erittäin täyttävä kevyttasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Rasitusluokka 01-04.
<b>KÄYTTÖ</b>	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien karkeiden seinä- ja kattopintojen paikkaus- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	SILORA LG:llä on hyvä täyttökyky.
<b>HYVÄKSYNNÄT</b>	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten <b>M1-ryhmään</b> . Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".
<hr/>	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 56 paino-%
<b>Kerrospaksuus</b>	1 - 30 mm
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Ylitasoituksessa 1 l/m <sup>2</sup> kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyille n. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Hiukkaskoko</b>	Max. 0,3 mm
<b>Tiheys</b>	0,8 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %</b>	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuuteen 10 - 15 mm asti. Kerrospaksuuden tästä kasvaessa kuivumisaika pitenee huomattavasti.  Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Värisävyt</b>	Harmaa
<b>Pakkauskoot</b>	10 L
<b>VAROITUSMERKINTÄ</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

**Levitys**

Tasoite levitetään lastalla. Käsitteilykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.  
Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja kasvonaamaria.  
SILORA LG:llä tasoitettu pinta on ennen jatkokäsittelyä ylitasoitettava hienompijakoisella tasoitteella paremman tarttuvuuden ja sileämmän pinnan saamiseksi.


**Levitysolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.  
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Varastointi**

Varastoitava viileässä. Ei saa jäättyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

**CE-MERKINTÄ**

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsinlevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI\_1057\_Tuoteseloste.pdf