

# TEKNOSPRO BREPLASTA Pikasilote

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>TUOTETYYPPI</b>         | Käyttövalmis, vesiohenteinen akrylaattilakkasilote.<br>MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82.  |
| <b>KÄYTTÖ</b>              | Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien pienehköjen kolojen ja naarmujen silotukseen sekä osa- ja kokotasoituksiin. TEKNOSPRO BREPLASTA Pikasilote soveltuu useimpiin sisäpuolisiin rakennusmateriaalipintoihin sekä kalusteisiin. |
| <b>ERIKOISOMINAISUUDET</b> | TEKNOSPRO BREPLASTA Pikasilote on kevyt levittää ja se kuivuu nopeasti. Silote muodostaa erinomaisen alustan maalaukselle.   |
| <b>HYVÄKSYNNÄT</b>         | Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".  |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>TEKNISET TIEDOT</b>                               |  |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus</b>                           | N. 62 tilavuus-%   |
| <b>Kerrospaksuus</b>                                 | 0 - 2 mm   |
| <b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>             | Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.   |
| <b>Käytännön riittoisuus</b>                         | 0,5 l/m <sup>2</sup> kerrospaksuuden ollessa 0,5 mm.   |
| <b>Hiukkaskoko</b>                                   | Max. 0,03 mm   |
| <b>Tiheys</b>  | 1,9 g/ml   |
| <b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %</b> | Päällemaalattavissa 1 tunnin kuluttua<br><br>Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa. |
| <b>Välineiden pesu</b>                               | Vesi   |
| <b>Värisävyt</b>                                     | Valkoinen  |
| <b>Pakkauskoot</b>                                   | 0,2 L, 0,4 L   |
| <b>VAROITUSMERKINTÄ</b>                              | Katso käyttöturvallisuustiedote.   |

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

**Levitys**

Tasoite levitetään lastalla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.  
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.


**Levitysolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.  
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Varastointi**

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

**CE-MERKINTÄ**

|  |            |
|--|------------|
|  |            |
| Teknos Oy<br>Takkatie 3, PL 107<br>00371 Helsinki<br>13                            |            |
| EN 15824<br>Kipsilevyjen viimeistelyaineet.<br>Sisäkäyttö.<br>Käsinlevitys.        |            |
| Tartunta   | > 0,35 MPa |
| Palokäyttäytyminen   | B-s1, d0   |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorionkokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI\_1216\_Tuoteseloste.pdf