

TEKNOSPRO BREPLASTA A
snickerisilote

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen akryyli/alkydisilote. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien kalusteiden, ikkunanpuitteiden ja ovien osa- ja kokotasoituksiin. Voidaan myös käyttää teräkselle sekä seinä- ja kattopinnolle haluttaessa erittäin sileää pintaa.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO BREPLASTA A:lla on hyvä täyttökky ja tarttuvuus, se kuivuu nopeasti ja on lähes hajuton. Sillä on myös hyvä kosteudenkestokyky. Silote antaa erittäin hyvän alustan maalaukselle kaluste- ja lakkamaaleilla.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 59 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 2 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	0,5 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 0,5 mm.
Hiukkaskoko	Max. 0,03 mm
Tiheys	1,8 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	1-2 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Valkoinen
Pakkauskoot	0,2 L, 0,4 L, 3 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat sekä käsittelemättömät puu- ja metallipinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään lastalla. Käsitteilykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsinlevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1217_Tuoteseloste.pdf