

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt sauma- ja yleistasoite kuiviin tiloihin. Käsini- ja ruiskulevitykseen. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriipit 812 ja 82. Täyttää rasiusluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen sekä kipsilevysaumojen kartonkisaumanauhan kiinnitykseen. Alustana voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myös maalattujen pintojen tasoiitukseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO JF tasoiiteella on hyvä täyttökky ja se on helppo levittää. Pinnasta saadaan hyvin sileä ja se on erinomainen maalausalusta.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitukseen M1-ryhmään . Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 55 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 5 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittäisyys	Ylitasoituksessa 1 m ² /l kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoiitukseen kahteen kertaan kipsilevylle n. 3,3 m ² /l.
Hiukkaskoko	Max. 0,20 mm
Tiheys	1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 5 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Vaalean harmaa
Pakkauskoot	15 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään teräslastalla tai tasoiteruiskulla. Suurpaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,029 - 0,035". Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on pohjamaalattava tai esiliisteröitävä. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmä- ja hengityssuojainta.


Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
3A - EN 13963	
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0
Taivutuslujuus	> 320 N

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsin- ja ruiskulevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1451_Tuoteseloste.pdf