
TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, valkoinen ja vesiohenteinen ruiskutasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 812. Täyttää rasisluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen, kun tarvitaan erityisen hyvää täyttökkyä. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO SX:n sisältämä korkealaatuinen dolomiittimarmori antaa tasoitteelle erittäin hyvän täyttökkyyn ja valkoisen värisävy.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään . Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 43 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 5 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyille n. 0,3 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,3 mm
Tiheys	1,8 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Valkoinen
Pakkauskoot	15 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Suurpaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,039 - 0,045". Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Ruiskulevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1214_Tuoteseloste.pdf