

TUOTETYYPPI	WOODEX EKO on vesiohenteinen, öljypohjainen erikoiskuullote. Se on helpposivelteinen, ei valu eikä roisku maalattaessa ja suojaa puuta tehokkaasti kosteudelta, likaantumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 482 ja 485.
KÄYTTÖ	Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella tai kuullotteella käsitellyt puupinnat ulkona, esim. lauta- ja hirsiseinät, vuorilaudat, ovet, ikkunanpuitteet ja aidat. Soveltuu myös painekyllästetyille puulle.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittäisyys	Sahalauta 5 - 8 m ² /l Höylälauta ja hirsi 8 - 12 m ² /l
Tiheys	1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	16 tunnin kuluttua Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Ohennetaan tarvittaessa vedellä. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kiilto	Puolikiiltävä
Värisävyt	Väritön ja kuultavat sävyt. Lopullinen sävy näkyy pinnan kuivuttua.
Säänkestävyys	Erittäin hyvä.
Pakkauskoot	Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely****UUDET PUUPINNAT:**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta.

Hirsipinnat pohjustetaan WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ennen varsinaista käsittelyä, ja pintojen annetaan kuivua 1 vuorokausi.

AIKAISEMMIN KUULTAVALLA PUUNSUOJALLA TAI KUULLOTTEELLA KÄSITELTY PINTA:

Alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha puunsuoja sekä nukkainen puun pintakerros poistetaan esim. teräsharjalla ja teräskaaримella.

Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Painekyllästetyn puun annetaan ilmastoitua vähintään ½ vuotta ennen käsittelyä WOODEX EKOLLA.

Käsittely

Ennen käyttöä kuullote sekoitetaan huolellisesti.

Ennen varsinaista käsittelyä on syytä tehdä koesively käsiteltävää pintaa vastaavalle pinnalle.

Puun huokoisuus ja imevyys, käsittelykertojen lukumäärä ja käsittelytapa vaikuttavat lopputulokseen.

Sahattu ja höylätty pinta on kertasisivelyn jälkeen eri näköinen, vaikka sively tehdään samasta purkista.

Käsittely WOODEX EKOLLA tehdään yhteen tai kahteen kertaan sävyvoimakkuudesta ja toivotusta lopputuloksesta riippuen. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti.

Kun vanhoissa pinnoissa halutaan tummuusaste säilyttää, voidaan ko. sävyyn sekoittaa väritöntä WOODEX EKOA. Sekoitus on tehtävä huolellisesti.

Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston vuoksi.

WOODEX EKO levitetään sivelimellä, harjalla tai ruiskulla.

Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,013 - 0,017".

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

VARASTOINTI

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
