

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, harmaa vesiohenteinen ruiskutasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 812. Täyttää rasisluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen, kun tarvitaan erityisen hyvää täyttökkyä. Alustana voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO MAXILLA on erinomainen täyttökky. TEKNOSPRO MAXILLA saadaan hyvin sileä, helposti hiottava pinta. Hiottu pinta on suoraan maalattavissa.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään . Tuote on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden. Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 51 paino-%
Täyttökky	0 - 8 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittäisyys	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyllä n. 0,3 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,35 mm
Tiheys	1,3 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Harmaa
Pakkauskoot	15 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Korkeapaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,039 - 0,045". Käsitteilykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäättyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

**KEMIALLISET
OMINAISUUDET JA
TURVALLISUUS**

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä:
Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroskeilta suojaavaa työvaatetusta.
Käytä tarvittaessa maaliroskeilta suojaavia silmäsuojaimia.
Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P.
Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 18	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Ruiskulevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2287_Tuoteseloste.pdf