

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis telattava kevyttasoite kuiviin sisätiloihin MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Soveltuu maalattujen pintojen ja lasikuitutapettien ylitasoitukseen. Soveltuu saumanauhojen kiinnittämiseen. Kipsilevyjen saumauksessa on käytettävä CE-merkittyä saumanauhaa.
ERIKOISOMINAISUUDET	Tuotteella on hyvä täyttökyky ja hyvä tartunta erilaisille alustoille. Tuotteen levittäminen telaamalla on kevyttä ja nopeaa. Tuotteella saadaan hyvin sileä pinta. Hiottu pinta on suoraan maalattavissa.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään . Tuote on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden. Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 58 paino-%
Täyttökyky	3 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Saumatasoituksessa 0,3 l/m. Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm.
Hiukkaskoko	Max. 0,2 mm
Tiheys	1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Vaaleanharmaa
Pakkauskoot	12 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.

Levitys

Tasoite levitetään telalla, lastalla, tasoiteruiskulla tai automaattisaumauskoneella.
Korkeapaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,029 - 0,035". Levityksen jälkeen pinta tasoitetaan teräslastan avulla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliisteröitävä tai maalattava käyttäen TAPETTIPOHJAMAALIA. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Kipsilevysauman tasoitus: Tasoite levitetään kipsilevyn reunaohennuksen päälle ja tasoitetaan teräslastalla. Saumanauha painetaan lastalla kiinni märkään tasoitteeseen ja annetaan kuivua. Kuivumisen jälkeen levitetään uusi kerros tasoitetta nauhoitetun sauman päälle ja pinta tasoitetaan teräslastalla. Pinta hiotaan tasaiseksi tasoitteen kuivumisen jälkeen ja hiontapöly poistetaan.

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

**KEMIALLISET OMINAISUUDET
JA TURVALLISUUS**

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä:
Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroiskeilta suojaavaa työvaatetusta.
Käytä maaliroiskeilta suojaavia silmäsuojaimia.
Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P.
Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 21	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 21	
EN 13963 - 3A Kipsilevyjen saumausaineet.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0
Taivutuslujuus	> 320 N

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
