

AQUAOIL 2775-36 est une couche de finition industrielle à base d'eau, qui est destinée au bois neuf et qui est conçue pour une utilisation en plein air, par exemple sur les fenêtres et les portes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant :	Liant synthétique.
Composé organique volatil (COV) :	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
Consommation théorique :	5 m ² /l
Gamme de couleurs :	Base T (couleurs translucides).
Brillance (60°) :	Env. 5

DETAILS DE L'APPLICATION

Prétraitement : Le bois doit être propre et exempt de sciure et de pollution. La teneur en humidité du bois devrait atteindre environ 13% et ne devrait pas dépasser 15%.

Tous les bois tendres doivent être traités avec un produit de préservation du bois.

Application : Airmix (aircoat) ou pulvérisation sans air, à la main ou avec un matériel de pulvérisation.

Conditions d'application : Le produit est livré prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation.

Couche de film :	Max. 200 µm humide
Température optimale pour les produits et l'environnement :	18-22 °C
Humidité relative de l'air optimale :	Env. 50%

Conditions de pulvérisation :	<u>Buse</u>	<u>Pression</u>	<u>Alimentation en air</u>
	Airless flat 0.28 mm	100-110 bars	
	Aircoat flat 0.28 mm	80-100 bars	1.0-1.5 bars

Traitement du système : S'applique sur les pièces revêtues d'une couche d'apprêt. Si les pièces sont exposées aux intempéries, ne jamais utiliser de produit incolore pour le traitement final.

Temps de séchage : Défini à 20 °C et 50% d'humidité relative :

Prêt à l'emploi :	1-2 heures
Prêt à poncer / prêt à enduire d'une nouvelle couche :	2-3 heures

Le temps de séchage peut être réduit en utilisant des systèmes de séchage spéciaux. Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent varier selon la qualité du bois, les températures, l'humidité, la ventilation et la couche de film.

Nettoyage : Le matériel se nettoie à l'eau.

SANTE ET SECURITE Voir la Fiche de Données de Sécurité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Conditionnement : 20 l

Stockage : Le produit doit être stocké à des températures supérieures à 5 °C. Durée de conservation dans des récipients non ouverts : Voir la « Date limite de conservation" sur l'étiquette. Stocker dans des récipients hermétiques.

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com.