

TEHNIČKI LIST 1060

**SILORA A**

08.05.2017.

**Punilo za stolariju****OPIS PROIZVODA**

Jednostavna, gotova masa za zapunjavanje na vodenoj osnovi za stolarske radove.

**UPOTREBA**

Upotrebljava se zapunjavanje na drvenim površinama u unutarnjim prostorima, npr. na vratima ili namještaju. Također je pogodna i za metalne površine obrađene temeljnom bojom.

**POSEBNA SVOJSTVA**

SILORA A ima dobru prionjivost i sposobnost punjenja te stvara vrlo glatku površinu.

**DOZVOLE I CERTIFIKATI**

Proizvod posjeduje CE certifikat. Dodatne informacije: vidi stranicu br. 2: "CE OZNAKA".

**TEHNIČKI PODACI****Suha tvar**

~ 82 % po težini

**Debljina sloja**

0 – 2 mm

**Hlapivi ogranski spojevi (HOS)**

Proizvod nije uključen u EU HOS direktivu.

**Teoretska potrošnja**Za obradu cijele površine 1 l/m<sup>2</sup> debljine sloja 1 mm. Za djelomično izravnavanje površina i punjenje spojeva cca. 0,3 l/m<sup>2</sup>.**Veličina čestica**

Max. 0,03 mm

**Gustoća**

~ 1.8 g/ml

**Vrijeme sušenja, +23°C i 50% RV**

Cca. 1 – 2 sata/mm, ovisno o debljini sloja.

Vrijeme sušenja se može prodljiti u hladnim ili vlažnim prostorima.

**Čišćenje**

Voda

**Boje**

Bijela

**Pakiranje  
(različita pakiranja ovisno o državi)**

0,4 L, 3 L

**SIGURNOSNA UPOZORENJA**

Provjerite sigurnosni list proizvoda.

**UPUTE ZA UPOTREBU****Priprema površine**

Očistite nove površine od prašine i prijavštine.

Operite prethodno obojene površine sredstvom za čišćenje boje RENSA SUPER.

Brušenjem izravnajte hrapave ili sjajne površine, a zatim uklonite prašinu.

Krhke površine i neobrađene drvene i metalne površine moraju se premazati prije nanošenja mase.

**Nanos**

Nanесите масу шпатулом. Broj slojeva ovisi o hravosti površine. Osušena masa se može bojiti ili prelijepiti tapetom. Prije lijepljenja tapeta obrađena površina se mora premazati ljesticom. Prilikom miješanja mase se preporučuje upotreba zaštitne maske za oči i lice.

**Radni uvjeti**

Površina mora biti suha.

Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura zraka, površine i premaza mora iznositi više od +5 °C, a relativna vlažnost zraka mora biti ispod 80%.

**Skladištenje**

Skladištiti na hladnom mjestu. Ne smije se smrznuti. Neotvoreni proizvod je moguće skladištitи 1 godinu.

**CE OZNAKA**

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Završni materijali za gipsane ploče. Unutarnja upotreba. Ručni nanos.	
Prianjanje	>0,35 MPa
Reakcija na vatru	B-s1, d0