

GAMINIO TIPAS

Vandens pagrindo vienkomponentis parketo lakas parketui ir medinėms grindims tiek gyvenamuosiuose namuose, tiek visuomeninėse erdvėse. Labai atsparus dėvėjimuisi.

Gaminys priskiriamas **M1 grupei** pagal statybinių medžiagų emisijos klasę. Gaminys ženklintas Suomijos vėliavos su raktu simboliu („Avainlippu“), žyminčiu suomišką jo kilmę.

NAUDOJIMAS

„TOPAZ 20“ tinka dengti voleliu ir teptuku parketo ir medinės grindis. Netinka lakuoti deimantinės pušies ir chemiškai apdorotos medienos, pvz., dūminio ažuolo.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 31 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.

Praktinės sąnaudos

Vienas sluoksnis lako voleliu: 8-10 m²/l
Vienas sluoksnis plienine mentele (lako sluoksnio taisymas): apie 25 m²/l

Tankis

apyt. 1,0 g/ml

Džiuvimo laikas, +20°C/ RH 50 %

- Dengimas plienine mentele Po 15-30 min.
- Dengimas voleliu 2- 3 val.
- Tinka nedidelei apkrovai po 1- 2 dienų

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu ir „RENSA BRUSH“ teptukų valikliu.

Paviršius

Pusiau matinis

Spalvos

Skaidrus

Pakuotės

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

Skaidrus: 5 L

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.

**NAUDOJIMO
NURODYMAI****Paviršiaus paruošimas ir
dengimas**

Medinis paviršius turi būti sausas, kruopščiai pašiauštas ir nuvalytos šlifavimo dulkės bei kiti nešvarumai.

Neapdoroti ir švariai nušlifuoti paviršiai.

Užpildykite tarpus „GAP“ parketo glaistu. Gruntuokite medinį paviršių „Teknos“ vandens pagrindo gruntavimo laku vadovaudamiesi instrukcijomis. Jei reikia, šlifavimo popieriumi ar tinkleliu Nr. 150 pašlifukite po pirmo grunto sluoksnio. Denkite 2-3 sluoksnius „TOPAZ“ parketo lako braukdami pagal medienos plaušą. Džiuvimo laikas tarp sluoksnių turi būti mažiausiai dvi valandos (pageidautina palikti per naktį).

Gamykloje lakuotas parketas ar prieš tai lakuotos grindys.

Kruopščiai nuvalykite grindis. Švelniai pašiauškite šlifavimo popieriumi ar tinkleliu Nr. 100-150. Nuvalykite šlifavimo dulkes jas susiurbdami ir nušluostykite drėgna šluoste. Denkite 1 sluoksnį lako nerūdijančio plieno aplikatoriumi ir baikite dengdami 1-2 sluoksnius. Esant neaiškioms situacijoms, atlikite preliminarinius bandymus ir įsitikinkite, ar tinkamai sukimba su senu laku. Pastaba! Jei grindys prieš tai buvo alyvuotos, dengtos uretaniniu ar alkidiniu laku, jas būtina nušlifuoti iki plikos medienos prieš lakuojant.

Nelygias grindis reikia lakuoti teptuku toliau nurodytu būdu.

Iš pradžių padenkite plonu lako sluoksniu. Lakui išdžiuvus, švelniai pašiauškite šlifavimo popieriumi Nr. 100-150. Tinkamai nuvalę, denkite dar du sluoksnius.

Patikrinkite, ar ankstesnis lako sluoksnis yra visiškai sukietėjęs ir tik tada denkite kitą sluoksnį. Prieš naudodami visada kruopščiai išmaišykite laką.

Kai kurių tipų kilimų gumos ir nepraslystančios medžiagos sudėtyje gali būti plastiklių, kurie visam laikui sugadins lako ir alyvos dangos paviršių ir spalvą.

Dažymo sąlygos

Lakuojamas paviršius turi būti sausas.

Medienos drėgmės kiekis turi būti 7 ± 2 % svorio.

Oro, paviršiaus ir lako temperatūra turi būti virš $+18-24$ °C, o santykinė oro drėgmė dengimo ir džiuvimo metu 40-60 %.

Priežiūros instrukcijos

Lakuotas paviršius visiškai sukietėja ir jį galima plauti po 2 savaitių. Iki to laiko reikia elgtis atsargiai ir neplauti. Dėmėtus paviršius galima nuvalyti drėgna audinio skiaute. Naudokite neutralų ploviklį. Labai purvinus paviršius vėliau galima nuvalyti šiek tiek šarminiu universaliu plovikliu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Neatidarytų indų sandėliavimo laikas esant virš $+1$ °C temperatūrai – 1 metai.
SAUGOTI NUO UŽŠALIMO.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
