

---

|  |  |
|--|--|
| <b>GAMINIO TIPAS</b>   | Vandens pagrindo gruntas.<br><br>Gaminys priskiriamas <b>M1 grupei</b> pagal statybinių medžiagų emisijos klasę. Gaminys ženklinaamas Suomijos vėliavos su raktu simboliu („Avainlippu“), žyminčiu suomišką jo kilmę.                |
| <b>NAUDOJIMAS</b>  | „FORME“ tinka gruntuoti parketą ir medines grindis visais dengimo būdais. Skirta naudoti kartu su „Teknos“ parketo lakais.   |
| <b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>   |  |
| <b>Nelakiosios dalelės</b>   | Apie 31 % tūrio  |
| <b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>  | ES LOJ ribinė vertė (kat. A / i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.  |
| <b>Praktinės sąnaudos</b>  | Vienas sluoksnis su plienine mentele: apie 25 m <sup>2</sup> /l<br>3 sluoksniai su plienine mentele: 10-12 m <sup>2</sup> /l<br>Vienas sluoksnis su veltiniu dengta mentele, lako teptuku ar lako voleliu. apie 10 m <sup>2</sup> /l |
| <b>Tankis</b>  | apyt. 1,0 g/ml   |
| <b>Džiuvimo laikas, +20°C/ RH 50 %</b><br>- Dengimas plienine mentele<br>- Dengimas veltiniu dengta mentele, lako voleliu ar teptuku | Po 30-60 min.<br>po 2 val.<br><br>Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.  |
| <b>Skiediklis, nuvalymas</b>   | Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu ir „RENSA BRUSH“ teptukų valikliu.   |
| <b>Spalvos</b>   | Skaidrus   |
| <b>Pakuotės (skiriasi atsižvelgiant į šalį)</b>  | Skaidrus: 5 L  |
| <b>SAUGOS ŽENKLAI</b>  | Žr. saugos duomenų lapą.   |

---

**NAUDOJIMO  
NURODYMAI****Paviršiaus paruošimas ir  
dengimas**

Tinkamai šlifukite medinį paviršių, o baikite naudodami šlifavimo popierių Nr. 100 ar smulkesnį. Užpildykite tarpus „GAP“ parketo glaistu tarpe tarp šlifavimų. Baigę šlifuoti, nerūdijančio plieno mentele, veltiniu dengta mentele, lako teptuku ar voleliu denkite „FORME“ grunto dangą.

Dengimas plienine mentele: Denkite 3-4 sluoksnius. Jei reikia, tarp sluoksnių dangą pašiauškite, pvz., šlifavimo tinkleliu ar popieriumi Nr. 120.

Dengimas veltiniu dengta mentele, lako voleliu ar teptuku: denkite vieną sluoksnį. Tarp sluoksnių dangą pašiauškite, pvz., šlifavimo tinkleliu ar popieriumi Nr. 120. Jei reikia, denkite dar vieną sluoksnį plienine mentele.

Po gruntavimo denkite „Teknos“ vandens pagrindo parketo laku.

Naudojant vandens pagrindo gruntą, medinis paviršius gali šiek tiek pabrinkti. Jei reikalingas visiškai glotnus paviršius, po pirmo lako dangos sluoksnio truputį pašiauškite.

Patikrinkite, ar gruntas visiškai išdžiuvęs ir tik tada denkite viršutinį lako dangos sluoksnį.

**Dažymo sąlygos**

Lakuojamas paviršius turi būti sausas.

Medienos drėgmės kiekis turi būti  $7 \pm 2$  % svorio.

Oro, paviršiaus ir lako temperatūra turi būti virš +18-24 °C, o santykinė oro drėgmė dengimo ir džiuvimo metu – 40-60 %.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Neatidarytų indų sandėliavimo laikas esant virš +1 °C temperatūrai – 1 metai.  
**SAUGOTI NUO UŽŠALIMO.**

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminyje atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepriima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminyje naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia

techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com).