

TIPAS	Lakas vandens pagrindu. Pagal statybinių medžiagų teršalų klasifikaciją produktas klasifikuotas kaip M1 grupės.
NAUDOJIMAS	Medinės dekoratyvinės dailylentės ir patalpų durys. Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai.
SPECIALIOS SAVYBĖS	TEKNOCOAT AQUA 2550 suformuoja kietą paviršių, kuris atlaiko dilimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagal tūrį	2550-01: Apytikriai 32 pagal tūrį % 2550-02: Apytikriai 32 pagal tūrį % 2550-04: Apytikriai 32 pagal tūrį %
Kietųjų dalelių masė	2550-01: Apytikriai 510 g/l 2550-02: Apytikriai 510 g/l 2550-04: Apytikriai 500 g/l
Lakieji organiniai junginiai (VOC)	Žr. saugos duomenų lapas.
Rekomenduojamas plėvelės storis ir teorinis tepimo greitis	Sausa plėvelė (µm) Šlapia plėvelė (µm) Teorinė sklida (m ² /l) 30 100 10
Džiūvimo laikas, +20 °C / 50 % sant. drėgmė (stiklas 120 (µm) - nelimpa dulks - nelimpa liečiant	Po 30 min Po 40 min Džiūvimo laikas apytikris, nes produktas skirtas naudoti medžio paviršiams. Po 2 val.
- perdažymas	Didesnio storio plėvelės ir didesnė santykinė oro drėgmė ore džiovinimo vietoje paprastai sulėtina džiūvimo procesą.
Skiediklis	Vanduo
Valymas	Vanduo
Blizgumas 60 °	2550-01: Matinis 2550-02: Pusiau matinis, apytikriai 20 2550-04: Pusiau blizgus, apytikriai 40
Spalvų gama	Balta. Kitos spalvos pagal susitarimą. 2550-02 bazė 1 – ribotos tonavimo galimybės.
SVEIKATA IR SAUGA	Žr. saugos duomenų lapas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Išankstinis apdorojimas	Paviršius turi būti švarus ir sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %.
Dengimo sąlygos	Tepimo bei džiovinimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršius ir dažai turi būti aukštesni nei +15 °C, o santykinė oro drėgmė turi būti žemiau 80%. Geriausi rezultatai pasiekiami dirbant gerai vėdinamose patalpose, kur oro temperatūra yra +23–38 °C; santykinė drėgmė 50–70 %.
Naudojimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tepti dažus purškiant arba vakuuminiu būdu. Skiesti 0–5% vandeniu arba TEKNOSOLV 1935, jei reikia. Priming is done with AQUAFILLER 1100-00.
PAPILDOMA INFORMACIJA	Sandėliavimas: Žr. Etiketę. Laikykite indą sandariai uždarytą. Geriausia laikymo temperatūra nuo + 10 °C iki +25 °C. SAUGOTI NUO ŠALČIO.

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.
