

<b>TIPAS</b>	Džiūstantis ore, tarpinis gruntas(užpildas) vandens pagrindu. Užpurškus bespalvis ir baltas.
<b>NAUDOJIMAS</b>	Impregnuotos ir gruntuotos pušies ir eglės, taip pat gruntuotas kietos medienos gruntavimui. Geros užpildymo savybės.
<b>SPECIALIOS SAVYBĖS</b>	Geras substrato drėkinimas. Geros medienos tipų su atviromis poromis užpildymo savybės. Greitas džiūvimas. Geros šlifavimo savybės. Elastingas ir mikro akytas. Gali būti tepamas šlapio sluoksnio storiu iki 200 µm.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

<b>Pagal tūrį</b>	Bespalvis: Apytikriai 30 % Balta: Apytikriai 40 %
<b>Kietųjų dalelių masė</b>	Bespalvis: 327 g/l Balta: 705 g/l
<b>Lakieji organiniai junginiai (VOC)</b>	Žr. saugos duomenų lapas
<b>Rekomenduojamas plėvelės storis ir teorinis tepimo greitis</b>	Sausa plėvelė (µm) Šlapia plėvelė (µm) Teorinė išeiga (m <sup>2</sup> /l) Bespalvis: Maždaug 40-55 125-175 6-8 Balta: Maždaug 60 125-175 6-8
<b>Džiūvimo laikas, +23 °C / 50 % sant. drėgmė</b> - sausas paviršius (ISO 1517) - nelimpa liečiant (ISO 3678)	30 min 2-3 h
<b>Džiūvimo laikas, 30-35 °C / 50 % sant. drėgmė</b> - nelimpa liečiant	60 min
	Džiūvimo laikas skiriasi, priklausomai nuo medienos rūšies, šlapio sluoksnio storio, temperatūros, oro cirkuliacijos, santykinės oro drėgmės ir impregnavimo medžiagos likučių.
<b>- perdažymas</b>	Pakartotinį sluoksnį gali būti tepti maždaug po 2 val., tai priklauso nuo plėvelės storio, temperatūros, oro drėgmės ir cirkuliacijos.
<b>Skiediklis</b>	Žr. 2 psl.
<b>Valymas</b>	Vanduo.
<b>Blizgumas</b>	Matinis.
<b>Spalvų gama</b>	Balta ir bespalvis.
<b>Sandėliavimas</b>	Žr. papildomą informaciją.
<b>SVEIKATA IR SAUGA</b>	Žr. saugos duomenų lapas.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS****Išankstinis apdorojimas**

Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai.

Prieš tarpinį tepimą mediena turi būti impregnuota ir gruntuota.

Medienos konservantas:

Pušis/eglé: TEKNOLOG AQUA 1410-01

Kietųjų lapuočių mediena: Jei reikia, TEKNOLOG AQUA 1410-01

Gruntas:

Pušis/eglé: AQUAPRIMER 2900, AQUA PRIMER 3130,  
AQUA PRIMER 2907

Kietųjų lapuočių mediena: ANTISTAIN AQUA 2901

**Dengimo sąlygos**

Dengimo ir džiūvimo metu santykinė oro drėgmė turi būti 40-60%, temperatūra 15-25 °C.

**Naudojimas**

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

<u>Įranga</u>	<u>Skiediklis</u>	<u>Siūlomas klampumas: DIN taurelės 4 mm, 20 °C</u>
Airless	Neatskiesta	
Airmix/aircoat	Neatskiesta	30-50 s
Aukšta rotacija	Vanduo	
Teptukas	Vanduo	

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Paviršiaus apdorojimas AQUATOP produktais, pvz., AQUATOP 2600.

Sandėliavimas: Žr. Etiketę.

Laikykite indą sandariai uždarytą.

Produktas turi būti saugomas nuo šalčio.

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com).