

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

649

6 10.09.2010

TEKNOL JRM
Paint for Edges

TIPAS	Akrilato dažai vandens pagrindu.
NAUDOJIMAS	Naudojama kraštams ant plėvele dengtos faneros ir medienos drožlių plokštės. Taip pat apsaugoti medienos galus. Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai.
SPECIALIOS SAVYBĖS	TEKNOL JRM kraštų dažai yra labai elastingi ir jų žemas vandens pralaidumas. Geras atsparumas oro sąlygoms.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kietosios dalelės	Apytikriai 43 % pagal tūrį.
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 650 g/l.
Lakieji organiniai junginiai (VOC)	Žr. saugos duomenų lapas.
Teorinė išeiga:	8 m ² /l (šlapia plėvelė 125 µm, sausa plėvelė 55 µm)
Džiūvimo laikas, 23°C/ 50% sant. drėgmė (stiklas 120 µm)	
- nelimpa dulksės	Po 1 h
- nelimpa liečiant	Po 1 h 20 min
- perdažymas	Po 2 h
	Džiūvimo laikas apytikris, nes produktas skirtas naudoti medžio paviršiams.
Skiediklis, Valymas	Vanduo.
Blizgumas	Pusiau matinis.
Spalvų gama	Balta, juoda ir ruda. Kitos spalvos pagal susitarimą. Dažai yra įtraukti į „Teknomix“ tonavimo sistemą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Išankstinis apdorojimas	Paviršius turi būti švarus ir sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %.
Dengimo sąlygos	Naudojimo ir džiovavimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.
Naudojimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Rankinis dažymas, purškimas dažymo įranga. Dažus tepti ar purkšti 2 arba 3 sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti prieš tepant ar purškiant naują.
PAPILDOMA INFORMACIJA	Laikykite indus sandariai uždarytus. Geriausia laikymo temperatūra nuo + 10 °C iki +25 °C. SAUGOTI NUO ŠALČIO.

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.
