

TEHNISKO DATU LAPA

2 09-04-2018

1. lappuse no 2

AQUAOIL 2775-36

Izsmidzināms apdares pārklājums

AQUAOIL 2775-36 ir rūpniecisks apdares pārklājums ūdenī koka apstrādei, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām, piemēram, logiem un durvīm.

TEHNISKIE DATI

Saistviela: Sintētiska saistviela.

Gaistošais organiskais savienojums (GOS): Skatīt drošības datu lapu.

Teorētiskais patēriņš: 5 m²/l

Krāsu diapazons: Bāze T (caurspīdīgās krāsas).

Spīdums (60°): Aptuveni 5

INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU

Pirmsapstrāde: Koksnei jābūt tīrai, bez koka putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %.

Visu skujkoku koksne, kas paredzēta lietojumam ārpus telpām, ir jāapstrādā ar koka aizsarglīdzekli.

Lietojums: Ar gaisa maistījumu (pārklāšana ar gaisu) vai bez gaisa manuāli vai automātiskā smidzināšanas iekārtā.

Lietojuma nosacījumi: Līdzekli piegādā gatavu lietošanai. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa.

Plēves kārtīja:	Max. 200 µm slapja
Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra:	18-22 °C
Optimālais relatīvais gaisa mitrums:	aptuveni 50 %

Smidzināšanas nosacījumi:	<u>Sprausla</u>	<u>Spiediens</u>	<u>Gaisa atbalsts</u>
	Bez gaisa plakani	100-110 bar	
	0.28 mm		

Ar gaisa pārklājumu plakani	80-100 bar	1.0-1.5 bar
0.28 mm		

Apstrāde sistēmā: Pārklājumu klāj uz gruntētām detaļām. Ja detaļas ir pakļautas laikapstākļu iedarbībai, galīgajai apstrādei nekad nelietojiet bezkrāsainu pārklājumu.

Žūšanas ilgums: Noteikts pie 20 °C temperatūras un 50 % relatīvā gaisa mitruma:

Sauss, lai varētu rīkoties:	1-2 stundas
Sauss, lai varētu slīpēt / pārklāt atkārtotiat:	2-3 stundas

Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsētu žūšanu. Žūšanas laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma, ventilācijas un plēves kārtījas.

Tīrīšana: Aprīkojumu tīra ar ūdeni.

**VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
UN DROŠĪBA**

Skatīt drošības datu lapu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lepakojuma izmērs: 20 l

Uzglabāšana: Līdzeklis jāuzglabā temperatūrā, kas ir augstāka par 5 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiketē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākjos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākjos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com.