



TEKNOSPRO BINDER PLUS

stofbindmiddel

PRODUCTTYPE

TEKNOSPRO BINDER PLUS is een watergedragen, kleurloos stofbindmiddel op micro-acrylbasis voor vloeren, wanden en plafonds in verwarmde en koude ruimten, alsook voor betonnen oppervlakken buiten maar beschermd tegen weersinvloeden, zoals parkeergarages.

Het product is geclassificeerd in de emissieclassificatie van bouwmaterialen als **Groep M1**.

GEBRUIK

TEKNOSPRO BINDER PLUS is geschikt voor het stofbinden van onbehandeld beton, baksteen, bouwblokken, bouwplaten, pleister- en plamuoeroppervlakken enz.

Kleurloze TEKNOSPRO BINDER PLUS kleurt behandelde minerale ondergronden niet en maakt ze ook niet donkerder. Het behandelde oppervlak kan indien nodig worden overgeschilderd met watergedragen binnenverven van Teknos.

TECHNISCHE GEGEVENS**Vaste stoffen**

Ongeveer 10 gewichtsprocent

Vluchtige organische stoffen (VOS)

EU VOS-grenswaarde (kat A/h): 30 g/l. De VOS van het product: max. 30 g/l.

Praktisch spreidend vermogen

Eenmaal aangebracht op een gladde ondergrond: ca. 8 - 12 m²/l

Dichtheid

ca. 1,0 g/ml

**Droogtijd bij +23 °C / 50% RV
- stofvrij voor
volgende
behandeling**

na ½ uur na 1 -
2 uur

Verdunner, schoonmaken

Water. Reinig de materialen direct na gebruik met reinigingsmiddel en warm water.

Kleuren

Doorzichtig

Verpakkingen

5 l, 9 l, 18 l

(beschikbaarheid varieert per land)

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

Zie veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING**Oppervlaktevoorbereiding en toepassing**

Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn; de betonvloer moet bv. na het schuren worden gestofzuigd.

TEKNOSPRO BINDER PLUS is direct klaar voor gebruik.

Breng aan met kwast, roller of airless spuit één of twee keer, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

Geschikte nozzel voor airless spuiten: 0,011 - 0,015".

Toepassingsvoorwaarden

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht en het oppervlak hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Het drogen gaat sneller bij een lage luchtvochtigheid en/of boven + 21 °C. Ventilatie na de behandeling versnelt het drogen.

Opslag

Moet goed gesloten en koel bewaard worden.

MAG NIET BEVRIEZEN.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com.
