

**VERFTYPE**

TEKNOSPRO BINDER is een watergedragen, kleurloos stofbindmiddel op acrylaatbasis voor wanden en plafonds binnenshuis.

Het product is geclassificeerd in de emissieclassificatie van bouwmaterialen als **Groep M1**.

**GEBRUIK**

TEKNOSPRO BINDER is geschikt voor het stofbinden van onbehandeld beton, baksteen, bouwblokken, bouwplaten enz. binnenshuis.  
Kleurloze TEKNOSPRO BINDER kleurt behandelde minerale ondergronden niet en maakt ze ook niet donkerder.

Het behandelde oppervlak kan indien nodig worden overgeschilderd met watergedragen binnenverven van Teknos.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Vaste stoffen**

Ongeveer 14 vol%

**Vluchtige organische stoffen (VOS)**

EU VOS-grenswaarde (kat A/h): 30 g/l 2010. De VOS van het product: max. 30 g/l.

**Praktisch spreidend vermogen**

Eenmaal aangebracht op een gladde ondergrond: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

**Dichtheid**

ca. 1,0 g/ml

**Droogtijd bij +23 °C / 50% RV  
- stofvrij voor  
volgende  
behandeling**

na ½ uur na 1 -  
2 uur

**Verdunner, schoonmaken**

Water. Reinig de materialen direct na gebruik met reinigingsmiddel en warm water.

**Kleuren**

Doorzichtig  
Het product kan worden gekleurd tot transparante tinten om de voldoende stofbinding gemakkelijker te kunnen onderscheiden. Inkleuring volgens de transparante interieurkleuren van Teknos in kleurgroep TPL. De kleurnauwkeurigheid is niet volledig.

---

**GEBRUIKSAANWIJZING****Oppervlaktevorbereiding en toepassing**

Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn. TEKNOspro BINDER is een gebruiksklaar produkt dat, indien nodig, kan worden gekleurd tot transparante tinten. Deze attentiekleuring helpt om vast te stellen dat een voldoende stofbindende laag is aangebracht. Een- of tweemaal aanbrengen met kwast, roller of airless spray. Geschikte nozzel voor airless spuiten: 0,013 - 0,017".

**Toepassingsvoorwaarden**

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn. De temperatuur van de omgevingslucht en van het oppervlak moet hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80%.

**Opslag**

Moet goed gesloten en koel bewaard worden.

MAG NIET BEVRIEZEN.

---

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---