



TEKNOFLOOR STRIPE

Lijnmarkeringsverf voor sportterreinen

PRODUCTTYPE	Watergedragen acrylaatverf voor lijnmarkering in binnen sportterreinen. Het product is geclassificeerd in de emissieclassificatie van bouwmaterialen als Groep M1 .
GEBRUIK	TEKNOFLOOR STRIPE is geschikt voor het schilderen van lijnmarkeringen voor binnen sportterreinen. De verf wordt aangebracht op een grondlak of tussen dekken. Geschikte dekken zijn KALLE PRO en OPAL parketlakken.
<hr/>	
TECHNISCHE GEGEVENS	
Vaste stoffen	Ongeveer 38 vol%
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU VOS-grenswaarde (kat A/i): 140 g/l. De VOS van het product: max. 140 g/l.
Praktisch spreidend vermogen	Eén laag: 10-12 m ² /l / ca. 200 m/50 mm lijnbreedte
Dichtheid	ca. 1,3 g/ml
Droogtijd bij +23 °C/50% RV - stofvrij - overlakbaar en - overschilderbaar	na 1 uur na 2 uur Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.
Verdunner, schoonmaken	Water. Reinig de materialen direct na gebruik met warm water en RENZA BRUSH kwastenreiniger.
Afwerking	Zijdemat
Kleuren	Basisverf 1 en 3. Het product is opgenomen in het Teknomix-kleurensysteem.
Verpakkingen (beschikbaarheid verschilt per land)	Basisverf 1 en 3: 2,7 l
VEILIGHEIDSMARKERINGEN	Zie het veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING**Vorbereiding van het oppervlak**

Stof en vuil moeten van het te behandelen houten oppervlak worden verwijderd.

Aanbrengen

Roer de verf voor gebruik goed door.

De verf kan indien nodig worden verdund met water, maar dan kan het zijn dat de verf niet meer goed dekt.

Breng aan met een roller, kwast, spons of spuit. Verf kan indien nodig twee keer worden aangebracht.

Lijnen kunnen worden aangebracht op een grondlak of tussen dekverven. Als de lijnen tussen dekverven worden aangebracht, moet de eerste dekverflaag tussendoor worden geschuurd met korrel nr. 120-150 en gestofzuigd voordat de lijnen worden geverfd.

Als de lijnen zijn gemarkeerd met schilderstape mag de gekozen tape geen lijmresten achterlaten. Het is aan te raden om de schilderstape direct na het aanbrengen van de verf te verwijderen.

Toepassingsomstandigheden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf moet tijdens het aanbrengen en drogen +18 - +25 °C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 35 - 65%.

EXTRA INFORMATIE

Opslagtijd: in ongeopende verpakking, boven +1 °C, gedurende 2 jaar.
MAG NIET BEVRIEZEN.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product in enige vorm, dat in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com.
