

AQUAOIL 2775-30 is een watergedragen, biocidevrije dekverf voor zacht hout die bestemd is voor beschermde vensters van bijv. hout / aluminium.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Bindmiddel: | Synthetisch bindmiddel. |
| Vluchtige organische stoffen (VOC): | Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). |
| Theoretisch verbruik: | 5-7 m ² /l |
| Kleurbereik: | Base T (transparante kleuren). |
| Glans (60°): | Ca. 6 |

VERWERKINGSINFORMATIE

Voorbehandeling: Het hout moet schoon en vrij van houtstof en vervuilingen zijn. Het vochtgehalte van het hout dient ca. 13 % te bedragen en mag 15 % niet overschrijden.

Alle zacht hout voor buitengebruik moet met een houtconserveringsmiddel worden behandeld.

Verwerking: Airmix (aircoat) of airless met de hand of in automatische spuitssystemen.

Verwerkingsvoorwaarden: Het product wordt gebruiksklaar geleverd. Roer het product goed door voor gebruik.

| | |
|------------------------------------------------|----------------|
| Laagdikte: | 150-200 µm nat |
| Optimale temperatuur voor product en omgeving: | 18-22 °C |
| Optimale relatieve luchtvochtigheid: | ca. 50 % |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Spuitvoorwaarden: | <u>Nozzle</u> | <u>Druk</u> | <u>Luchtsupport</u> |
| | Airless vlak 0,28 mm | 100-110 bar | |
| | Aircoat vlak 0,28 mm | 80-100 bar | 1,0-1,5 bar |

Systeembehandeling: Word aangebracht op delen die van een grondverf voorzien zijn.

Droogtijden: Vastgesteld bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Aanrakingsdroog: | 1-2 uur |
| Drogen voor schuren/volgende laag: | 1½-2 uur |
| Grondig laten drogen: | Volgende dag |

De droogtijd kan verkort worden door speciale droogsystemen te gebruiken voor een geforceerde droging. De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren in overeenstemming met de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte.

Reiniging: De uitrusting/materialen worden gereinigd met water.

**GEZONDHEID EN
VEILIGHEID**

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

ADDITIONELE INFORMATIE

Verpakkingsmaat: 3, 20 en 120 l

Opslag: Het product moet opgeslagen worden bij temperaturen boven 5 °C. Houdbaarheid in ongeopende verpakkingen: Zie de "Uiterste houdbaarheid" op het etiket. Houd verpakkingen na gebruik goed gesloten.

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de resultaten die verkregen zijn onder arbeidsomstandigheden die buiten onze controle vallen; bijgevolg wordt de koper of de gebruiker niet ontslagen van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en aanbrengmethodes onder de desbetreffende aanbrengomstandigheden te testen. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com.