

VERFTYPE

Watergedragen acrylaatdispersieverf. Afwerking: volledig mat.

Het product is geclassificeerd in de emissieclassificatie van bouwmaterialen als **Groep M1**.

Het product heeft toestemming gekregen om het Nordic Ecolabel, 'The Swan', te gebruiken.

GEBRUIK

De verf wordt gebruikt als primer op oppervlakken in droge binnenruimtes, bijvoorbeeld op wanden en plafonds in appartementen, kantoren, opslagruimten en fabrieken. Het kan ook worden gebruikt als aflak op plafonds en voor het schilderen van verzinkte airconditioningleidingen in droge ruimtes binnenshuis. De verf kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, plamuur, baksteen, hout of bouwplaten.

TECHNISCHE GEGEVENS**Vaste stoffen**

Ongeveer 34 vol%

Vluchtige organische stoffen (VOS)

EU VOS-grenswaarde (cat. A/g): 30 g/l. De VOS van het product: max. 30 g/l.

Praktisch spreidend vermogen

Eén keer aangebracht op een glad oppervlak: 5-8 m²/l

Dichtheid

ca. 1,5 g/ml

**Droogtijd bij +23 °C/50% RV
- stofvrij
- overschilderbaar**

na ½ uur -

na 1 uur.

Het drogen wordt vertraagd als de lucht koel en/of vochtig is.

Verdunner, reinigingsmiddel

Water. Spoel het materiaal direct na gebruik af met water.

Afwerking

Volledig mat

Kleuren

Wit. Kan worden op kleur worden gemengd met kleurpasta's tot lichte tinten volgens de interieurkleurenkaarten. De kleurnauwkeurigheid is niet volledig.

Wasbaarheid en slijtvastheid

Weerstand tegen nat schrobben, klasse 2 volgens EN 13300 (ISO 11998).

**Verpakkingen
(beschikbaarheid verschilt per
land)**

Wit: 9 l

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

Zie het veiligheidsgegevensblad.

GEBRUIKSAANWIJZING**Oppervlakvoorbereiding**

Verwijder stof en vuil van nieuwe oppervlakken.
Reinig eerder geverfde oppervlakken met RENSA SUPER verfreiniger.
Matteer harde of glanzende oppervlakken door te schuren en verwijder daarna het stof.
Verwijder alle oude verf van de oppervlakken die zijn geverfd met lijmverf of kalkwas.
Plafonds met spuitplamuur, die niet waterdicht zijn, kunnen het best worden voorbehandeld met een oplosmiddelhoudende primer, zoals FUTURA 3 hechtgrondverf.
Kies voor het gladmaken van oneffenheden in het oppervlak een geschikte stopverf uit de TEKNOSPRO serie. De gedroogde stopverf wordt geschuurd en het stof wordt verwijderd.

Voorbehandelen

Stalen oppervlakken worden voorbehandeld met FERREX AQUA roestwerende verf.

Toepassing

Roer de verf voor gebruik goed door.
De verf kan indien nodig verdund worden met water.
Een of twee keer aanbrengen met kwast, roller of spray.

Toepassingsomstandigheden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Goede ventilatie tijdens de toepassings- en droogperiode versnelt het droogproces.

Opslag

Mag niet bevriezen.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website, www.teknos.com.
