

---

<b>PRODUCTTYPE</b>	Gebruiksklaar, watergedragen licht fijn vulmiddel.
<b>GEBRUIK</b>	Gebruikt voor het globaal afstrijken van muren en plafonds in droge binnenruimtes en voor het opvullen van paneelnaden. De ondergrond kan gips, vezelplaat, beton, licht beton, pleisterwerk enz. zijn.
<b>GOEDKEURINGEN</b>	SILORA FIN geeft een zeer glad oppervlak en is daarom geschikt als afwerkingsvulmiddel.
<b>BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN</b>	Het product is geclassificeerd als <b>Groep M1</b> in de emissieclassificatie van bouwmaterialen. Het product heeft CE-goedkeuring. Extra informatie: zie pagina 2: "CE-MARKERING".

---

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>Vaste stoffen</b>	Ongeveer 68 vol%
<b>Laagdikte</b>	0 - 3 mm
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	Het product is niet opgenomen in de VOS-richtlijn van de EU.
<b>Praktisch spreidend vermogen</b>	Voor het afstrijken van het gehele oppervlak, 1 l/m <sup>2</sup> met een laagdikte van 1 mm. Voor het gedeeltelijk opvullen van oppervlakken en het vullen van voegen/naden, twee lagen op gipsplaat, ca. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Deeltjesgrootte</b>	Max. 0,2 mm
<b>Dichtheid</b>	1,3 g/ml
<b>Droogtijd bij +23 °C, de relatieve luchtvochtigheid 50%</b>	2 - 3 uur/mm afhankelijk van de laagdikte.  Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.
<b>Schoonmaken</b>	Water
<b>Kleuren</b>	Wit
<b>Verpakkingen (beschikbaarheid verschilt per land)</b>	0,4 l, 3 l, 10 l

---

**VEILIGHEIDSMARKERINGEN** Zie het veiligheidsinformatieblad.

**GEbruIKSAANWIJZING****Vorbereiding van het oppervlak**

Verwijder stof en vuil van nieuwe oppervlakken.  
 Reinig eerder geleverde oppervlakken met RENSA SUPER verfreiniger.  
 Matteer harde of glanzende oppervlakken door te schuren en verwijder daarna het stof.  
 Poreuze oppervlakken en onbehandelde houten oppervlakken moeten worden voorbehandeld voordat het vulmiddel wordt aangebracht.

**Aanbrengen**

Breng de plamuur aan met een troffel. Het aantal lagen is afhankelijk van de oppervlakteruwheid. Na het opdrogen kan de plamuur worden geleverd of worden behangen. Voorafgaand aan het behangen moeten de geplamuurde oppervlakken worden voorbehandeld met lijm.  
 Het gebruik van een oog- en gezichtsmasker wordt aanbevolen bij het schuren van de plamuur.


**Toepassingsomstandigheden**

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn.  
 De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de plamuur moet hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80% gedurende de tijd van aanbrengen en drogen.

**Opslag**

Bewaren op een koele plaats. Mag niet bevriezen. Opslagstabiliteit is 1 jaar in ongeopende verpakking.

**CE-MARKERING**

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Afwerkingsmaterialen voor gipsplaat. Voor gebruik binnen. Aanbrengen met de hand.	
Hechting	> 0,35 MPa
Reactie op vuur	B-s1, d0

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product in enige vorm, dat in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com).