

TYPE Vanntynnet, akrylatbasert takmaling til takstein og vedlikeholdsmaling av betongfliser.
Fullfør: helmatt.

BRUKSOMRÅDER KIRJO TILE er en spesiell maling designet for vedlikeholdsmaling av gamle takstein.
Den er egnet for både industrielt malt og gjennomfarget betong- og sementtakstein.

TEKNISKE DATA

Volym tørrstoff Ca. 37 volum-%

VOC EU VOC grenseverdi (kat. A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l.

Teoretisk dekkevne 4 - 7 m²/l/ påført engang med pensel, avhengig av
underlag og profil på taksteinen.

Egenvekt ca. 1,25 g/ml
Tørketid ved +23°C, relativ luftfuktighet 50%
- støvtørr etter 1 time
- overmalingsbar etter 8 timer
Tørkingen vil bli redusert hvis luften er kjølig og / eller fuktig.

Tynner, rengjøring av redskap Vann. Vask utstyret umiddelbart etter bruk med varmt vann og RENSA BRUSH
penselvask.

Glans Helmatt

Farger T2504 Grafittgrå
T2510 Mursteinsrød
T2513 Brun
T2515 Svart

Værbestandighet Værmotstanden på KIRJO TILE er god. Fargen beholdes uforandret i lang tid.

Emballasjestørrelse **T2504; T2510; T2513; T2515:** 10 L, 20 L
(tilgjengelighet varierer fra land til land)

SIKKERHETSDATA Se sikkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

For å oppnå vellykkede resultater, må overflaten som skal males rengjøres fullstendig for skitt, flassing og dårlig vedheftende gammel maling eller belegg samt sprøtt topplag av betongen.

Fjern løs skitt, mose og annen vekst fra takstein ved å børste.

Rengjør børstet taket med RENSA ROOF takvask. Fukt fliseflaten før du påfører vaskemiddelet. Påfør vaskemidlet (f.eks. Ved bruk av en lavtrykksspray) og børst kraftig. Skyll med rent vann med en høytrykksspyler. MERK! Vaskemiddel må ikke tørke på overflaten som skal males.

La den vaskede fliseflaten tørke helt før du påfører grunning.

Grunning

Tynn KIRJO TILE 15 volum-% med vann. Påfør den tynne malingen med pensel på en tørr fliseflate. Malingen kan også påføres med airless sprøyte, men absorpsjonen og vedheftet av den tynne malingen vil bli forbedret hvis den børstes umiddelbart etter sprøytingen.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. Toppstrøk tynnes ikke.

Behold litt av det gamle spannet når du tar et nytt. Fargeforskjeller vil dermed unngås.

Påfør malingen med pensel, såkalt takbørste eller airless sprøyte.

Anbefalt dyse for airless sprøyte er 0,015 - 0,019 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden (vær også oppmerksom på temperaturen om natten etter påføringsdagen) skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Unngå bruk i direkte sollys.

Tar i bruk og vedlikehold

Den malte overflaten tåler regn under normale forhold etter ca. tre timers tørking. Den endelige herdingen av malingsfilmen tar 3 - 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må den malte overflaten behandles med forsiktighet.

Den malte overflaten kan rengjøres med vann og et nøytralt (pH 6 - 8) vaskemiddel, om nødvendig. For veldig skitne overflater kan det også brukes alkaliserende (pH 8 - 10) vaskemidler. Følg fortynning og andre instruksjoner fra vaskemiddelprodusenten når du bruker vaskemidler. Takmalt med KIRJO TILE kan i fremtiden videre vedlikeholdsmalt med KIRJO TILE tegltak i henhold til instruksjonene.

Lagring

Må ikke fryse.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.



NO_1919_Tuoteseloste.pdf