

**TYPE**

HELO YACHT yacht lakk er en hurtigtørkende uretan / alkydbasert lakk med gode motstandsegenskaper. Fullfør: høyglans.

**ANVENDELSE  
SPESIALEGENSKAPER**

HELO YACHT gir utmerket motstand mot påvirkning fra vær og vann. Lakkfilmen har god glansretensjon og sprekker ikke eller går i oppløsning. Lakken inneholder UV-absorber og dermed gulner ikke lakken, heller ikke i sjøvann. Det beskytter treverket mot gråning og sprekker.

Lakkfilmen er hard og samtidig elastisk og tåler dermed slitasje og støt. Vaskemidler, fett eller olje skader ikke lakken.

Eksempler på bruksområder er yacht, møbler og annet treverk når det er ønskelig med en holdbar lakkfrakk.

**TEKNISKE DATA****Volum tørrstoff**

Ca. 44 volum-%

**VOC**

EU VOC grenseverdi (kat A/i): 500 g/l. Produktets VOC: maks. 500 g/l.

**Teoretisk dekkevn**

10 - 14 m<sup>2</sup>/l

**Egenvekt**

ca. 0,9 g/ml

**Tørketid, +23°C / 50 % RH**

- støvtørr

etter 1 time

- klebefri

etter 6 timer

- overmalingsbar

etter 16 timer

Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.

**Tynner, rengjøring av redskap**

TEKNOSOLV 1621 (løsemiddelbasert)

**Glans**

Høyglans

**Farger**

Fargeløs

**Emballasjestørrelse**

(tilgjengelighet varierer fra land til land)

Klar: 1 L, 3 L

**SIKKERHETSDATA**

Se sikkerhetsdatablad.

MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.

---

**BRUKSANVISNING****Forbehandling**

Rengjør overflatene for fett og skitt. Vask lakkerte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned gamle, intakte lakkstrøk. Hvis den gamle lakken er sprø eller flasser, fjernes den med skrape og malingsfjerner. Forsiktig avbrenning kan også brukes. Deretter slipes overflaten.

Emner som er utsatt for fuktighet, forbehandles med ett råtebeskyttelseprodukt fra WOODEX-serien. Slip overflaten og fjern støvet før du lakkerer.

**Påføring**

Rør lakken grundig før bruk ned til bunnen av boksen.  
Fortynn lakken for maling med omtrent 20% med TEKNOSOLV 1621. Slip lett og fjern støvet før toppstrøket.  
Topplakk med uforynnet yachtlakk av HELO YACHT. Påfør to til fire strøk med lakk.  
Slip lett og fjern støvet mellom alle lakkstrøkene.

Påfør lakken med en bred lakkbørste.

**Påføringsforhold**

Overflaten som skal lakkeres, må være tørr.  
I løpet av lakk- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og lakken være over +5 °C. Den relative luftfuktigheten må være under 80%.

**ØVRIG INFORMASJON**

Må oppbevares tett lukket og holdes kjølig.

---

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.

---



NO\_650\_Tuoteseloste.pdf