
TYPE	En akrylatbasert og lett strukturert maling.
ANVENDELSE	<p>KOLIBRI SAND brukes til å dekorere vegg- og takflater i tørre rom innendørs. Den er også fuktbestandig nok til å brukes på mineralflater i lett fuktige rom, f.eks. brannodelingsvegger i badstuer.</p> <p>KOLIBRI SAND kan påføres nye eller tidligere malt betong-, gips-, mur- og bygningsplatoverflater.</p>

TEKNISKE DATA

Volum tørrstoff	Ca. 48 volum-%
VOC	EU VOC grenseverdi (kat. A/I): 200 g/l. Produktets VOC: maks. 200 g/l.
Teoretisk dekkevne	1 - 1,5 m ² /l avhengig av påføringsmetoden, mønster benyttet og underlaget.
Egenvekt	1,1 g/ml
Tørketid, +23°C / 50 % RH	1 - 5 h avhengig av tykkelse Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.
Tynner, rengjøring av redskap	Vann. Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Glans	Helmatt
Farger	Base 1 og 3, som kan farges for å få nyanser som finns i KOLIBRI Color Card.
Varmemotstand	+85°C
Kornstørrelse	medium (EN 13300)
Emballasjestørrelse (tilgjengelighet varierer fra land til land)	Base 1: 2,5 L, 8,33 L Base 3: 2,5 L, 8,33 L

SIKKERHETSDATA	Se sikkerhetsdatablad.
-----------------------	------------------------

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

Rengjør nye overflater fra støv og skitt.
For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkel fra SILORA-serien.
Når sparkelen er tørr slipes den ned og støvet fjernes.
Byggplater og andre underlag grunnes med BIORA 3 grunning.
Faste mineralflater, som murstein og betongoverflater, kan behandles direkte med KOLIBRI SAND.
Rustne stålfater er grunnet med FERREX AQUA Antikorrosiv maling.

Vask skitne tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens.
Matt ned harde og / eller blanke overflater ved å slippe og fjern deretter støvet.
For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkel fra SILORA-serien.
Når sparkelen er tørr slipes den ned og støvet fjernes.

Påføring

Rør KOLIBRI SAND grundig før bruk for å sikre riktige rulle- og mønsteregenskaper. Belegget kan fortynnes med vann om nødvendig.

Påfør belegget med malervals, pensel eller stålspatel. Mønster overflaten fritt med f.eks. fancy rull, kam, pensel, pensel eller gummispatel.

Behandle overflaten som skal belegges kontinuerlig for å unngå arbeidsfuger: påfør og mønster belegget uten avbrudd i slike områder eller striper som belegget ikke tørker under påføringen.

Til overflatebehandling av KOLIBRI SAND kan Teknos interiørmaling, f.eks. maling fra BIORA-serien benyttes, hvis fargen ønskes endret eller holdbarheten forbedres.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles, må være tørr. Temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen skal være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80% under påførings- og tørkeperioden.
Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikeholdsinstruksjoner

Den endelige herdingen av malingsfilmen tar ca. 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må den malte overflaten behandles med forsiktighet.

Den malte overflaten kan rengjøres ved lett tørking. Bruk en fuktig rengjøringsduk, myk svamp eller lignende til rengjøring. Unngå grov børsting eller kraftig slitasje.

ØVRIG INFORMASJON

Må oppbevares tett lukket og holdes kjølig.

MÅ IKKE FRYSE.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.



NO_1744_Tuoteseloste.pdf