
TYPE	Vannbasert primer.
ANVENDELSE	Trelister og dører samt MDF og fiberplater innendørs. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.
SPESIELLE EGENSKAPER	Malingen tørker hurtig og er lett å slippe. AQUAFILLER 1100-00 gir en fyldig overflate som kan overflatebehandles med vannbasert maling. AQUAFILLER 1100-01 brukes der hvor det er større mekanisk påvirkning av varen, som f.eks. ved vakuumat påføring.

TEKNISKE DATA

Volum tørrstoff	38 ± 2 %
Egenvekt	Ca. 720 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Se sikkerhetsdatablad.
Teoretisk rekkeevne	8 m ² /l (våtfilm 125 µm, tørrfilm 48 µm) 6 m ² /l (våtfilm 167 µm, tørrfilm 64 µm)
Tørketid ved +23 °C, 50 % RH (glass 120 µm)	
- klebefri	Etter 30 min.
- berøringstørr	Etter 40 min.
- overmalingsbar	Etter 1 time.
	Tørketiden er retningsgivende, da produktet er basert på anvendelse på underlag av tre.
Tynner, rengjøring	Vann.
Glans	Matt.
Farger	Hvit.

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

Overflaten skal være ren og tørr.
Treets fuktinnhold bør være under 20 %.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.
Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon.

Påføring

Rør godt i produktet før bruk.
Påføres med sprøyte.
Påføring med uforynnnet maling anbefales, men malingen kan fortynnes med vann hvis nødvendig.
Skumdannelse som skyldes påføringsprosessen, reduseres ved tilsetning av 0,5 % TEKNOPAINT ADDITIVE 7901-30 antiskummiddel (for mye tilsetning, kan føre til skumdemperfeil i malingsfilmen).

YTTERLIGERE INFORMASJON

Se etikett. Oppbevaring skal skje i tett lukket emballasje. Egnert lagringstemperatur er +10°C - +25°C.

OPPBEVARES FROSTFRITT.

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com.
