

---

<b>TYPE</b>	Vannfortynnbar maling.  Produktet er klassifisert i gruppe M1 i utslippsklassifisering av byggematerialer.
<b>ANVENDELSE</b>	Trelister, trekledning og dører innendørs. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.
<b>SPESIELLE EGENSKAPER</b>	TEKNOCOAT AQUA 2550 tørker hurtig og danner en hard og slitesterk overflate.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Tørrstoff, etter volum</b>	2550-01: ca. 32 % etter volum 2550-02: ca. 32 % etter volum 2550-04: ca. 32 % etter volum						
<b>Egenvekt</b>	2550-01: ca. 510 g/l 2550-02: ca. 510 g/l 2550-04: ca. 500 g/l						
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	Ca. 50 g/l						
<b>Anbefalt lagtykkelse og teoretisk rekkeevne</b>	<table><thead><tr><th>Tørrfilm (µm)</th><th>Våtfilm (µm)</th><th>Teoretisk rekkeevne (m<sup>2</sup>/l)</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>100</td><td>10</td></tr></tbody></table>	Tørrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk rekkeevne (m <sup>2</sup> /l)	30	100	10
Tørrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk rekkeevne (m <sup>2</sup> /l)					
30	100	10					
<b>Tørketid ved +20 °C / 50 % RH (glass 120 µm)</b> - støvtørr - berøringstørr	Etter 30 min. Etter 40 min.  Tørketiden er retningsgivende, da produktet er basert på anvendelse på underlag av tre.						
<b>Overmalingsbar</b>	Etter 2 timer  Økt lagtykkelse og høyere luftfuktighet trenger lengre tørketid.						
<b>Tynner</b>	Vann						
<b>Rengjøring</b>	Vann						
<b>Glans 60 °</b>	2550-01: matt 2550-02: halvmatt, ca. 20 2550-04: halvblank, ca. 40						
<b>Farger</b>	Vit. Andre farger etter avtale. Variant-02 basefarge 1 kan tones i et begrenset antall farger.						
<b>SIKKERHETSDATA</b>	Se sikkerhetsdatablad.						

## BRUKSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	Substratet må være rent og tørt. Treets fuktinnhold bør være under 20 %.
<b>Påføringsforhold</b>	Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon.
<b>Påføring</b>	Omrøres grundig før bruk.  Påføres med sprøyte eller vakuummaskin.  Hvis nødvendig fortynnes lakken med 0-5 % vann eller TEKNOSOLV 1935.  Grunning kan gjøres med AQUAFILLER 1100-00.
<b>YTTERLIGERE INFORMASJON</b>	Lagringsbestandighet angis på etiketten. Bør lagres i tett forpakning. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C.  Produktet skal oppbevares frostfritt.

---

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---