

**TYPE** Vannbasert topcoat.**ANVENDELSE** Til trepaneler og trefiberplater.  
Egnet for linjepåføring.  
Egnet for teppelakkering.  
Kun for interiørbruk.**SPESIELLE EGENSKAPER** Tørker hurtig.  
Gode stablingsegenskaper  
Gode flytegenskaper**TEKNISKE DATA****Densitet** Ca. 1,19-1,20 kg/l**Tørrstoff** Ca. 44-46 % etter vekt  
Ca. 33-35 % etter volum**Flyktige organiske forbindelser (VOC)** Se sikkerhetsdatablad.**Oppbevaring** Se etikett.**Glans** Ca. 20-35 målt ved 60°**Farger** Finnes/levert i flere farger.**System** TEKNOCOAT AQUA 2574-1X brukes på vannbaserte primere. Produktet må overflatebehandles med 100 % UV.**BRUKSANVISNING****Påføring** Teppelakkering.**Tørketider**

	20 °C	20 min / 50 °C
Berøringstørr	1 t	Etter avkjøling
Stabling	3 t	Etter avkjøling

**Tynner** Vann**Rengjøring** Vann eller TEKNOCLEAN 1954-00, 1T021010**SIKKERHETSDATA** Se sikkerhetsdatablad.