
TYPE	Vannbasert topcoat
ANVENDELSE	Til trepaneler og trefiberplater Egnet for linjepåføring Kun for interiørbruk
SPESIELLE EGENSKAPER	Tørker hurtig Gode stablingsegenskaper Gode flyteegenskaper God fylde

TEKNISKE DATA

Densitet	Ca. 1,20-1,22 kg/l
Tørrstoff	Ca. 44 % etter vekt Ca. 33 % etter volum
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Se sikkerhetsdatablad.
Oppbevaring	Se etikett.
Glans	Ca. 30-40 enheter 60°
Farger	Fås i forskjellige hvite nyanser.
System	TEKNOCOAT AQUA 2576-03 brukes på vannbaserte primere.

BRUKSANVISNING

Påføring	Konvensjonell sprøyting Airless sprøyting Airmix sprøyting									
Tørketider	<table><thead><tr><th></th><th>20 °C</th><th>20 min. / 50 °C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Berøringstørr</td><td>1 t</td><td>Etter avkjøling</td></tr><tr><td>Stabling</td><td>2 t</td><td>Etter avkjøling</td></tr></tbody></table>		20 °C	20 min. / 50 °C	Berøringstørr	1 t	Etter avkjøling	Stabling	2 t	Etter avkjøling
	20 °C	20 min. / 50 °C								
Berøringstørr	1 t	Etter avkjøling								
Stabling	2 t	Etter avkjøling								
Tynner	Vann									
Rengjøring	Vann eller TEKNOCLEAN 1954-00, 1T021010.									
SIKKERHETSDATA	Se sikkerhetsdatablad.									

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com.
