

**TEKNOL 3890**  
**alkyd-akrylgrunning**

---

<b>MALINGSTYPE</b>	Vanntynnet alkyd-akrylbaserert grunning.
<b>BRUKSOMRÅDER</b>	Industriell maling av kledning og andre treelementer med høvlet og/eller fin overflate. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. Produktet er kun egnet til industriell bruk.
<b>EGENSKAPER</b>	Malingen har gode deknings- og vedheftsegenskaper samt gode stablingsegenskaper vått – i – vått uten forsert tørking. Malingen beskytter kledningen godt inntil siste malingsstrøk gjøres på byggeplass. Grunningen overmales så snart som mulig, ikke senere enn neste sommer. Kan overmales med både vanntynnet og oljebaserte malinger.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Tørrstoff</b>	36 volum-%
<b>Egenvekt</b>	ca 610 g/l
<b>VOC</b>	ca 15 g/l
<b>Teoretisk dekningsmål</b>	9 m <sup>2</sup> /l for uforynnet TEKNOL 3890-00 (våtfilm 140 g/m <sup>2</sup> , våtfilm 110 µm, tørrfilm 40 µm)
<b>Tørketid ved +23°C, RH 50% (glas 120 µm)</b>	
- klebefri	etter 1 time
- overmalingsbar	etter 24 timer
	Økt lagtykkelse og høyere luftfuktighet trenger vanligvis lengre tørketid.
	Ved forsert tørking i ovn må fargeleverandør gi de rette instruksjoner.
<b>Tynner, rengjøring av redskap</b>	Vann
<b>Glans</b>	Matt
<b>Farger</b>	Hvit
<b>SIKKERHETSDATA</b>	Se sikkerhetsdatablad.

MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.

---

**BRUKSANVISNING****Forbehandling**

Overflaten bør være ren og tørr.  
Treets fuktighet bør være under 20%.

**Påføringsforhold**

Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

**Påføring**

Rør malingen grundig før bruk.  
Påføres med vakuum- eller børstemaskin, sprøyte eller pensel.

**ØVRIG INFORMASJON**

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Bør lagres i tett forpakning. Egnert lagringstemperatur er +10°C - +25°C.

MÅ IKKE FRYSE.

---

Produktdatabladene er veiledende verdier basert på laboratorieforsøk og praktisk erfaring. Teknos er ansvarlig for at produktets kvalitet overholder vårt kvalitetsprogram. Teknos, derimot, er ikke ansvarlig for malingen som utføres, da dette er svært avhengig av forholdene for håndtering og bruk. Teknos er ikke ansvarlig for skade forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. Produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk. Dette forutsetter at brukeren har den nødvendige kunnskapen for å håndtere produktet på en teknisk og arbeidsmessig måte. De nyeste versjonene av Teknos datablad, sikkerhetsdatablad og systembrosjyrer finner du på vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



NO\_2267\_Tuoteseloste.pdf