

**CHARAKTERYSTYKA**

Podkład alkidowy do drewna, płyt wiórowych i podobnych powierzchni eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń.

**ZASTOSOWANIE**

Gruntowanie ścian zewnętrznych, drzwi itp. powierzchni drewnianych na zewnątrz, jeśli mają być malowane farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 63% obj.

**Lotne związki organiczne (VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 300 g/l. VOC produktu: max 300 g/l.

**Gęstość**

ok. 1,4 g/ml

**Zużycie praktyczne**

8 – 10 m<sup>2</sup>/l

**Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.**

- suche na dotyk

- do przemalowania

po 6 godz.

po 16 godz.

Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Jeśli warstwą nawierzchniową na powierzchni pomalowane PUUPOHJA będzie farba dyspersyjna, powierzchnię należy malować zgodnie z instrukcją stosowania takiej farby.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)

**Wykończenie**

Półmat

**Kolory**

Biały

Można barwić pastami barwiącymi w celu uzyskania jasnych kolorów z karty kolorów zewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.

**Opakowania**

(dostępność zależy od kraju)

**OZNAKOWANIE****BEZPIECZEŃSTWA**

**Biały:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyszczywo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

**Niemalowane powierzchnie** powinny być zabezpieczone tak szybko jak to możliwe. Powierzchnie oczyszczone z kurzu, zabrudzeń, odstających włókien i, jeśli zachodzi potrzeba, umyte za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnia zabezpieczona bezbarwnym środkiem do zabezpieczania drewna z serii WOODEX.

**Uprzednio malowane powierzchnie** oczyszczone z luźnej i słabo przyczepnej powłoki oraz odstających włókien drewna i innych zanieczyszczeń. Następnie zmyte środkiem czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione wymienione na nowe. Surowe powierzchnie drewniane zagruntowane bezbarwnym środkiem do zabezpieczania drewna z serii WOODEX.

Nakładać PUUPOHJA tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę nawierzchniową na stare powłoki.

**Powierzchnie metalowe** oczyszczone z luźnej rdzy, tłuszczu i zabrudzeń przeszcotkowane i zagruntowane przy pomocy FERREX.

**Nakładanie**

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.  
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.  
Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi.  
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

---

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---