

CHARAKTERYSTYKA

Dyspersyjna farba do malowania powierzchni betonowych.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do malowania cokołów i betonowej podmurówki. Posiada dobrą odporność na działanie mocnych zasad zawartych w betonie i „oddycha” pozwalając na ujście wilgoci z betonu.

APROBATY

Farba posiada aprobatę CE do ochrony konstrukcji betonowych. Dodatkowe informacje: Patrz strona 2: OZNAKOWANIE CE.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 38 % obj.

Przepuszczalność pary wodnej (EN 1062-1)0.14 m ≤ s_d ≤ 1.4 m**Lotne związki organiczne (VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/c): 40 g/l . VOC produktu: max 40 g/l.

Zużycie praktyczne3 - 6 m²/l**Gęstość**

ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% RH**- suche na dotyk**

po 30 min.

- następna warstwa

po 2 godz.

Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z dodatkiem środka do mycia pędzli RENZA BRUSH.

Wykończenie

Matowe

Kolor

Farba zawarta jest w systemie kolorowania Teknomix.

Opakowania (dostępność zależy od kraju)**Baza 1:** 0,9 l, 2,7 l, 9l**Baza 3:** 0,9 l, 2,7 l, 9l**OZNAKOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie betonowe:

Usunąć wszelkie zabrudzenia i starą odpadającą powłokę.
Usunąć sole wapnia myjąc powierzchnie środkiem do wytrawiania powierzchni betonowych RENSA ETCHING (rozcieńczonym z wodą w stosunku 1 : 2).
Po wytrawieniu opłukać powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Nie malować betonu dopóki sole wapnia nie przestaną wyciekać.
Jeśli nadal wyciekają, np. z powodu niedostatecznej ochrony przed wilgocią, nie zaleca się malowania.

Elementy metalowe:

Powierzchnie ocynkowane oczyścić z tłuszczu i brudu. Zeszlifować zardzewiałe fragmenty i zagruntować je farbą FERREX AQUA.

Gruntowanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia.

Zagruntować czyste i lite podłoża mineralne SAKU farbą do malowania cokołów. W przypadku podłoży silnie absorbujących farbę należy rozcieńczyć dodając 5-10% obj. wody.

Farba nawierzchniowa

Nierozcieńczona SAKU farba do cokołów .

Sprzęt do aplikacji

Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego wynosi 0.017 - 0.021".
Po zakończeniu pracy natychmiast umyć sprzęt wodą. Wszelkie zachłapania zmyć zanim wyschną.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C.
Farbę można nanosić również podczas wilgotnej pogody ale wówczas wydłuży się czas schnięcia.

Magazynowanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

OZNAKOWANIE CE

	
0809	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland 13 Deklaracja No.0016	
0809-CPR-1063 EN 1504-2:2004 Ochrona powierzchni – powłoki Ochrona przed wnikaniami (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Podwyższenie odporności elektrycznej (8.2)	
Przepuszczalność CO ₂	Wymagania: s _D (CO ₂) > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I: s _D < 5 m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	Wymagania: w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Przyczepność przy odrywaniu	Wymagania: System sztywny z obciążeniem ruchem. ≥ 1,0 (0,7) N/mm ²
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.

TEKNOS Sp. z o.o.

03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59

TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.com

www.teknos.pl

[Wpisz tutaj]