DS 1848

1 13.02.2013

TEKNOSPRO BINDER

Grunt do sypkich podłoży

CHARAKTERYSTYKA

TEKNOSPRO BINDER grunt do sypkich podłoży, wodorozcieńczalny bezbarwny, akrylowy grunt do ścian i sufitów wiążący sypkie podłoża.
Produkt zakwalifikowany do **Grupy M1** w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

ZASTOSOWANIE

TEKNOSPRO BINDER nadaje się do gruntowania podłoży sypkich, betonu surowego, cegły, płyt budowlanych itp. wewnątrz pomieszczeń.
Bezbarwny TEKNOSPRO BINDER nie zmienia koloru i nie przyciemnia malowanych podłoży
.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zagruntowaną powierzchnię można przemalować wodorozcieńczalnymi farbami Teknos do malowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Części stałe

Ok. 14% objętościowo

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat.A/h): 30 g/l VOC produktu: max 30 g/l.

Wydajność praktyczna

Jedna warstwa na gładkiej powierzchni około 10m^2/l

Gęstość

Około 1.0 g/ml

Czas schnięcia w temp. +23^{0}C/50 %wilgotności wzgl.
-pyłosuche
-kolejna aplikacja

Po 0,5 godz.
Po 1-2 godz.

Rozcieńczalnik, czyszczenie

Woda. Sprzęt malarski należy umyć bezpośrednio po użyciu stosując wodę i detergent.

Kolory

Bezbarwny
Produkt może być barwiony na odcienie transparentne żeby można było łatwiej dostrzec powierzchnie zagruntowane. Barwienie zgodnie z systemem barwienia transparentnych kolorów do wnętrz, grupa barwienia TPL. Brak całkowitej zgodności koloru.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni i aplikacja

Malowana powierzchnia musi być czysta i sucha.

TEKNOSPRO BINDER jest produktem gotowym do użycia lub jeżeli to konieczne może być barwiony na odcienie transparentne. Pozwala to dokładniej stwierdzić, które elementy powierzchni zostały zagruntowane.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w jednej lub w dwóch warstwach. Średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego: 0,013 – 0,017''.

Warunki w trakcie aplikacji

Malowana powierzchnia musi być sucha.
Temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.