

DS 1697

8

10.02.2020

FUTURA AQUA 80**Farba do malowania mebli - połysk****CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna, uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych i zewnętrznych. Wykończenie: połysk.

Produkt został zakwalifikowany do **Grupy M1** w klasyfikacji emisyjności dla materiałów budowlanych.

Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2013+A3:2018 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Produkt posiada Certyfikat dla wyposażenia morskiego - Moduł B (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE), numer VTT-C-11855-15-16 dla systemu powłokowego FERREX AQUA farba podkładowa + farby nawierzchniowe: FUTURA AQUA 20, FUTURA AQUA 40 lub FUTURA AQUA 80.

ZASTOSOWANIE

Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 80 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, paneli (również sufitowych), poręczy w kłatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów.

Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 80 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3, np. podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. kłatkach schodowych.

Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 80 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 40% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l.
VOC produktu: max 130 g/l.

Wydajność praktyczna8-10 m²/l**Gęstość**

ok. 1,2 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% RH**- pyłosuche**

po 1 godz.

- ponowne pokrycie

po 14 godz.

- całkowicie suche

po 2-3 dniach

Czas schnięcia ulegnie wydłużeniu jeśli otaczające powietrze będzie zimne i/lub wilgotne.

Ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach produkt uzyskuje po ok. miesiącu.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda.

Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.

Wykończenie

Połysk

Kolory

Baza 1 i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.

Opakowania**(dostępność zależy od kraju)****Baza 1:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l**Baza 3:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l**OZNAKOWANIE****BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, pył farby i zabrudzone czyściwo, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń.
Upřednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENZA SUPER.
Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.
Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu wypełniacza SILORA A.

Gruntowanie

Powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i konstrukcyjne oraz ocynkowane powierzchnie metalowe zagruntować za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3.
Rdzewiejące powierzchnie stalowe oraz aluminiowe i miedziane zagruntować FERREX AQUA farbą antykorozyjną.

Nakładanie

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą (5-15% obj.).

Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem mohairowym, packą lub za pomocą natrysku.
Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, zeszlifować ślady pozostawione przez wałek za pomocą packi lub pędzla lakierniczego.
Do nanoszenia natryskiem bezpowietrznym stosować dyszę o średnicy 0.011 - 0.013".

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha. W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa.
Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
