

NORDICA PRIMER

Wodorozcieńczalny grunt alkidowy

CHARAKTERYSTYKA	Wodorozcieńczalny, matowy, alkidowy grunt poprawiający przyczepność
ZASTOSOWANIE	Ściany, drzwi, itp. drewniane powierzchnie zewnętrzne, pomalowane następnie farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.
DANE TECHNICZNE	
Zawartość substancji stałych	ok. 41% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Gęstość	ok. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne	6 – 10 m ² /l, w zależności od malowanego podłoża
Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.	
- suche na dotyk	po 3 godz.
- do przemalowania	po 16 godz.
	Proces schnięcia wydłuży się pod wpływem zimna i/lub wilgoci.
	Jeśli warstwą nawierzchniową na powierzchnie pomalowane NORDICA PRIMER będzie farba dyspersyjna, powierzchnię należy malować zgodnie z instrukcją stosowania takiej farby.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda
Wykończenie	Pełny mat
Kolory	Biały i bezbarwna baza 3. Można barwić wg systemu kolorowania TEKNOMIX. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.
Opakowania (dostępność zależy od kraju)	Biały: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyszczywo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Niemalowane powierzchnie: oczyścić powierzchnię z kurzu, zabrudzeń i odstających włókien. Usunąć pleśń za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Nałożyć warstwę bezbarwnego środka do zabezpieczania drewna z serii WOODEX. Pozostawić na jeden dzień do wyschnięcia.

Uprzednio malowane powierzchnie: usunąć słabo przyczepną farbę i odstające włókna z drewnianych powierzchni. W razie potrzeby umyć środkiem czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione wymienić na nowe. Niezabezpieczone powierzchnie drewniane zagruntować bezbarwnym WOODEX AQUA BASE i pozostawić na jeden dzień do wyschnięcia.

Nakładać NORDICA PRIMER tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę nawierzchniową na stare powłoki.

Powierzchnie metalowe oczyścić z tłuszczu, zabrudzeń i szczołkować. Pokryć niezabezpieczone powierzchnie przy pomocy FERREX AQUA.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem lub natryskiem.

W przypadku malowania powierzchni drewnianych, zaleca się rozcieńczyć farbę wodą (ok. 5-10%).

Przy aplikacji za pomocą natrysku, powierzchnię należy zmatowić, aby poprawić przyczepność.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
