

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 jest bezbarwnym wodorozcieńczalnym lakierem do stosowania wewnątrz budynków, do lakierowania sufitów i okładzin ściennych wykonanych z drewna lub z materiałów bazujących na drewnie, który może być również barwiony na kolory transparentne.

Szybkowysychający lakier o wysokiej transparentności i pozostawiający naturalną powierzchnię. Produkt sklasyfikowano do Grupy M1 w klasyfikacji emisji materiałów budowlanych.

DANE TECHNICZNE

Substancje stałe:	30-35 % masy 27-32 % objętości
Lotne związki organiczne (LZO):	Patrz Karta Charakterystyki.
Zużycie teoretyczne:	Ok. 10 m ² /l
Kolor:	Bezbarwny i baza T (kolory transparentne) - może być kolorowany w systemie TEKNOCOLOR. Maksymalna zawartość pigmentu 1% objętościowo.
Połysk (60°):	Ok. 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE NANOSZENIA

Metoda nanoszenia: Airmix (aircoat) lub airless pistoletem natryskowym lub automatyczne systemy natryskowe i pędzlem.

Warunki nakładaniaforhold: Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Grubość powłoki:	maks. 100 µm na mokro (105 g/m ²)
Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia:	18-22 °C
Optymalna wilgotność względna powietrza:	ok. 50 %

Nakładanie:	<u>Dysza</u>	<u>Ciśnienie</u>	<u>Ciśnienie dodatkowe</u>
	Airless płaski 0,28 mm	100-110 bar	
	Aircoat płaski 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Czasy schnięcia: Podane dla temperatury 20 °C oraz wilgotności względnej 50 %:

Pyłosuche:	1-2 godz.
Zupełnie suche:	Następny dzień

Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności oraz wentylacji otoczenia.

Czyszczenie sprzętu: Woda

**OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wielkości opakowań: 3, 10 i 20 l

Przechowywanie: Produkt musi być przechowywany w temperaturze powyżej 5 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.