

DS 2426

TEKNOFLOOR STRIPE

2 04.12.2020

Farba do wyznaczania linii na boiskach sportowych**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do wyznaczania linii na krytych boiskach sportowych. Produkt został zaklasyfikowany w Klasyfikacji Emisyjnej materiałów budowlanych do **Grupy M1**.

ZASTOSOWANIE

TEKNOFLOOR STRIPE nadaje się do malowania oznaczeń liniowych na krytych kortach sportowych. Farba nakładana jest na grunt lub pomiędzy lakierami nawierzchniowymi. Odpowiednimi lakierami nawierzchniowymi są lakiery do parkietu KALLE PRO i OPAL.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych** ok. 38% obj.**Lotne związki organiczne (LZO)** Dopuszczalna wartość LZO (kat A/d): 140 g/l. Zawartość LZO w produkcie: maks. 140 g/l.**Zużycie praktyczne** Jedna warstwa:
10 - 12 m²/l - około 200m/50mm szerokość linii**Gęstość** ok. 1,3 g/ml**Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl. -pyłosuchość** po 1 godz**- możliwość lakierowania i przemalowania** po 2 godz
Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.**Rozcieńczalnik, zmywacz** Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia pędzli RENSA BRUSH.**Wykończenie** Półmat**Kolory** Farby bazowe 1 i 3. Produkt wchodzi w skład systemu barwienia Teknomix.**Opakowania (dostępność zależy od kraju)** **Farba bazowa 1 i 3: 2,7l****OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA** Patrz Karta Charakterystyki

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Powierzchnię drewnianą przeznaczoną do obróbki należy oczyścić z brudu i kurzu.

Nakładanie

Farbę przed malowaniem dobrze wymieszać.

W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą, ale rozcieńczenie może pogorszyć krycie farby.

Nakładać wałkiem, pędzlem, gąbką lub natryskiem.

W razie potrzeby farba może być nakładana dwukrotnie.

Linie można nakładać na lakier podkładowy lub pomiędzy warstwami lakierów nawierzchniowych. Jeśli linie są nanoszone pomiędzy warstwami nawierzchniowymi, pierwszą warstwę nawierzchniową należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 120-150 i odkurzyć przed malowaniem linii.

Jeśli linie są zaznaczone taśmą maskującą, wybrana taśma nie może pozostawiać śladów kleju. Zaleca się usunięcie taśmy maskującej natychmiast po aplikacji.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura powietrza, powierzchni i farby powinna wynosić +18 - 25°C, a wilgotność względna powietrza 35 - 65% w okresie nakładania i schnięcia.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas przechowywania: w nieotwartych pojemnikach, w temperaturze powyżej +1°C, przez 2 lata.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
