

DS 2296

FORME

1 01.10.2018

Lakier podkładowy do parkietu**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalny lakier podkładowy.

Produkt zakwalifikowany do **Grupy M1** w klasyfikacji emisyjności dla materiałów budowlanych.

Wyróżniony znakiem pochodzenia „Klucz z Flagą Finlandii” (Key Flag).

ZASTOSOWANIE

Podkład FORME nadaje się do gruntowania parkietu i podłóg drewnianych wszystkimi metodami aplikacyjnymi. Do zastosowania w kombinacji z lakierami do parkietów Teknos.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych** ok. 31% obj.**Lotne związki organiczne (VOC)** EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.**Praktyczna wydajność**

Jedna warstwa nakładana stalową pacą	ok. 25 m ² /l
Trzy warstwy nakładane stalową pacą	10 – 12 m ² /l
Jedna warstwa nakładana pacą filcową, pędzlem lub wałkiem do lakierów	ok. 10 m ² /l

Gęstość ok. 1.0 g/ml**Czas schnięcia w temp. 20°C/50% wilgotności względnej**

- aplikacja stalową pacą	po 30 – 60 min
- aplikacja filcową pacą, pędzlem lub wałkiem do lakierów	po 2 godz.

Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, rozcieńczalnik do mycia

Woda. Sprzęt natychmiast po użyciu umyć wodą z dodatkiem środka do czyszczenia pędzli RENSA BRUSH.

Kolory Bezbarwny**Opakowania (dostępność zależy od kraju)** **Bezbarwny: 5 l****OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA** Patrz Karta Charakterystyki

TEKNOS Sp. z o.o.

03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59 www.teknos.plTEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Starannie wyszlifować powierzchnię drewnianą, wygładzić ją papierem ściernym P100 lub drobniejszym. Zalać szczeliny masą szpachlową do parkietów GAP w trakcie międzywarstwowego procesu szlifowania. Po skończonym szlifowaniu, nałożyć warstwę podkładu pacą stalową ze stali nierdzewnej, pacą filcową, pędzlem lub wałkiem do lakieru.

Aplikacja przy użyciu stalowej pacy: nakładać w 3 - 4 warstw. Jeżeli to konieczne, przeszlifować międzywarstwowo używając na przykład papieru ściernego o granulacji 120.

Aplikacja przy użyciu filcowej pacy, pędzla lub wałka do lakieru: nakładać 1 warstwę. Przeszlifować międzywarstwowo przy użyciu siatki ściernej lub papieru ściernego o granulacji 120. Jeżeli to konieczne kolejną warstwę nakładać pacą stalową.

Po zagruntowaniu przemaalować wodorozcieńczalnym lakierem do parkietów Teknos.

Wodorozcieńczalne podkłady mogą powodować lekkie puchnięcie drewna. Wówczas gdy pożądana jest całkowicie gładka powierzchnia, należy lekko przeszlifować pierwszą powłokę nałożonego lakieru.

Przed aplikacją lakieru nawierzchniowego należy upewnić się, że powłoka podkładu jest całkowicie sucha.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7 ± 2 % wag.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i podkładu powinna wynosić 18 – 24°C a wilgotność względna powietrza powinna być na poziomie 40 – 60 % zarówno w trakcie aplikacji jak i podczas schnięcia.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas przechowywania: w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 1 rok.

NIE MOŻE ZAMARZAC

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
