

---

<b>TYP</b>	Wodorozcieńczalny, pigmentowany podkład do ograniczania przebarwień z garbników.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Do drewna z taninami. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.
<b>WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE</b>	Dobre właściwości wypełniające oraz łatwa szlifowalność. Ogranicza przebarwienia z garbników.

---

**DANE TECHNICZNE**

<b>Gęstość</b>	1,27 kg/l
<b>Zawartość suchej masy</b>	W przeliczeniu na masę %: 51 Objętościowo %: 38
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	Patrz Karta Charakterystyki.
<b>Połysek</b>	Mat.
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywanie: Patrz etykieta.
<b>System</b>	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00 jest zwykle natryskiwany w dwóch warstwach. Ostatnia warstwa z wodorozcieńczalnymi powłokami nawierzchniowymi.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE  
NANOSZENIA**

<b>Metoda nanoszenia</b>	Natryskiwanie konwencjonalne i automatyczne.		
<b>Czasy schnięcia</b>	<u>20 °C</u>	<u>30 °C / 50 min.</u>	
	Pyłosuche	1 godz.	Po schłodzeniu
	Suchość do szlifowania	2 godz.	Po schłodzeniu
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda		
<b>Czyszczenie sprzętu</b>	Woda lub TEKNOCLEAN 1954-00.		

**OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA** Patrz Karta Charakterystyki.