
TYP	Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa.
ZASTOSOWANIE	Do drzwi, litego drewna i płyt wiórowych pomalowanych podkładem. Wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Dobrze przystosowane do nakładania powłok na szybkich liniach produkcyjnych.
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE	Bardzo szybkie schnięcie. Bardzo dobre właściwości w zakresie składowania. Dobra rozlewność. Dobre właściwości wypełniające i twarda powłoka.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	Ok. 1,03-1,23 kg/l zależnie od ilości pigmentów Baza 1: ok. 1,22 kg/l Baza 3: ok. 1,03 kg/l
Zawartość suchej masy	Ok. 36-49 % według wagi zależnie od ilości pigmentów Ok. 32-37 % według objętości zależnie od ilości pigmentów Baza 1: ok 48 % wagowo, ok. 36 % objętości Baza 3: ok 37 % wagowo, ok. 34 % objętości
Lotne związki organiczne (LZO)	Przed użyciem patrz Karta Charakterystyki produktu.
Zalecana ilość do nałożenia	90-130 g/m ²
Przechowywanie	Przechowywanie: Patrz etykieta.
Połysk	Ok. 15-35 Gardner 60°
Kolor	Dostarczana w różnych kolorach. Produkt jest składnikiem systemu barwienia TEKNOCOLOR.
System	TEKNOCOAT AQUA 2580-2X może być stosowany na podkładach na bazie wody.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Rozpylanie automatyczne.		
Suszenie	<u>20 °C</u>	<u>15 min. / 50 °C</u>	
	Pyłosuche	1 godz.	Po schłodzeniu
	Suchość do szlifowania	2 godz.	Po schłodzeniu
	Suchość do składowania	3-4 godz.	Po schłodzeniu
Rozcieńczalnik	Woda		
Czyszczenie sprzętu	Woda lub TEKNOCLEAN 1954-00, 1T021010.		

OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem patrz Karta Charakterystyki produktu.