

AQUAOIL 2775-30 to przemysłowa powłoka nawierzchniowa na bazie wody bez biocydów przeznaczona do zabezpieczonych typów okien takich jak drewno / aluminium.

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**

Spoivo:	Spoivo syntetyczne.
Lotne związki organiczne (LZO):	Patrz Karta Charakterystyki.
Zużycie teoretyczne:	5-7 m <sup>2</sup> /l
Kolor:	Baza T (kolory transparentne).
Połysk (60°):	Okolo 6

**INFORMACJE DOTYCZĄCE NANOSZENIA**

Obróbka wstępna:	Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13 % i nie przekraczać 15 %.		
	Wszystkie gatunki drewna miękkiego powinny zabezpieczone przy pomocy środka konserwującego.		
Metoda nanoszenia:	Airmix (aircoat) lub airless: pistolety ręczne lub automatyczne systemy natryskowe.		
Warunki nakładania:	Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.		
	Grubość powłoki:	150-200 µm na mokro	
	Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia:	18-22 °C	
	Optymalna wilgotność względna powietrza:	około 50 %	
Warunki natryskiwania:	<u>Dysza</u>	<u>Ciśnienie</u>	<u>Ciśnienie dodatkowe</u>
	Airless płaski 0,28 mm	100-110 bar	
	Aircoat płaski 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Budowa powłok:	Jest nakładany na zagruntowane części.		
Czasy schnięcia:	Podane dla temperatury 20 °C oraz wilgotności względnej 50 %:		
	Pyłosuche:	1-2 godziny	
	Suche do ponownego powlekania:	1½-2 godziny	
	Zupełnie suche:	Następny dzień.	
	Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.		
Czyszczenie sprzętu:	Woda.		

**OZNAKOWANIE  
DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Wielkości opakowań: 3, 20 oraz 120 l

Przechowywanie: Produkt musi być przechowywany w temperaturze powyżej 5 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

Dalsze informacje: Teknos Sp. z o.o.  
Ul. Ks. Ziemowita 59  
03-885 Warszawa  
tel. 022 67 87 004  
fax 022 67 87 995

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com).