

CHARAKTERYSTYKA

Uniwersalny, wodorozcieńczalny alkidowo akrylowy. podkład do drewnianych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do drewnianych okien, zewnętrznych drzwi, mebli ogrodowych i innych elementów drewnianych. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z producentem w celu sprawdzenia przydatności produktu do malowania danego obiektu.

DODATKOWE WŁASNOŚCI

AQUAPRIMER 3140 posiada dobre krycie i dobrze wnika w drewno zapewniając przyczepność do malowanej powierzchni. AQUAPRIMER 3140 szybko schnie i posiada doskonałe parametry szlifowania oraz układania w stopy. Produkt został opracowany z myślą o wymagających obiektach, gdzie należy zapewnić niską absorpcję wody. Przeznaczony do nakładania natryskiem.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych Ok. 33 ± 2% wagowo

Całkowita masa substancji stałych Ok. 580 g/l

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki

Zużycie teoretyczne 8 m²/l (warstwa mokra 150g/m², powłoka sucha 40µm)

Czas schnięcia, +20°C/RH50%

- pyłosuchy

po 30 minutach

- suchy na dotyk

po 60 minutach

- odpowiedni do szlifowania i przemalowania na drewnie

po 30 – 60 minutach (warstwa mokra 120 µm)

Podane czasy schnięcia są orientacyjne, ponieważ produkt jest przeznaczony do stosowania na podłożach drewnianych. W przypadku korzystania z przyspieszonego suszenia należy zapytać producenta o instrukcje.

Rozpuszczalnik, zmywacz Woda

Wykończenie Półmat

Kolory Biały

**OZNAKOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA** Patrz Karta Charakterystyki

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia musi być czysta i sucha.
Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%
Zaleca się, impregnację drewna skutecznym impregnatem do drewna, który chroni je przed gniciem, sinizną, grzybami i pleśnią.

Warunki podczas nakładania

Temperatura powietrza, powierzchni i farby powyżej +15°C, a wilgotność względna otaczającego powietrza poniżej 80% podczas aplikacji i schnięcia. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura powietrza jest w zakresie +23 - +38°C, wilgotność względna powietrza od 50 – 70% i dobra wentylacja.

Nakładanie

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Nakładanie natryskiem.

PRZECHOWYWANIE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ. Najlepsza temperatura przechowywania pomiędzy =10 - +25°C.
Okres trwałości 6 miesięcy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.
