

DS 649

6

10.09.2010

TEKNOL JRM**Farba do krawędzi****CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna farba akrylowa.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do malowania krawędzi powleczonej sklejką i płyty wiórowej a także do ochrony wykończeń drewnianych. Przed użyciem produktu należy skontaktować się z producentem w celu potwierdzenia przydatności zastosowania wyrobu na danym obiekcie.

DODATKOWE WŁASNOŚCI

TEKNOL JRM tworzy bardzo elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody i dobrej odporności na warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 43 % obj.

Całkowita masa substancji stałych

ok. 650 g/l

Lotne związki organiczne (VOC)

około 0 g/l

Zużycie teoretyczne8 m²/l (grubość powłoki: na mokro 125 µm, na sucho 55 µm)**Czas schnięcia w temp. +23°C /50 RH
(szkło 120 µm)****- pyłosuchość**

po 1 h

- suchość na dotyk

po 1 h 20 min.

Podane czasy schnięcia są orientacyjne ponieważ produkt jest przeznaczony do stosowania na podłożach drewnianych.

Czas schnięcia do przemalowania

po 2 h

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda

Wykończenie

Półmat

Kolory

Biały, czarny i brązowy. Inne kolory po uzgodnieniu. Farba wchodzi w skład systemu kolorowania TEKNOMIX.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia musi być czysta i sucha.

Zawartość wilgoci w drewnie powinna być poniżej 20%.

Warunki podczas aplikacji

Podczas aplikacji i w okresie schnięcia temperatura powietrza, malowanej powierzchni i farby musi być wyższa niż +5°C a wilgotność względna nie może przekraczać 80%.

Aplikacja

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

Farbę aplikować natryskiem.

Farbę nakładać w dwóch lub trzech warstwach. Każda z warstw przed kolejnym malowaniem musi być sucha.

MAGAZYNOWANIE

Nie może zamarzać. Najlepsza temperatura przechowywania wynosi od +10°C do +25°C.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com