

DS 1690

6

07.04.2020

**WOODEX CLASSIC****Lakierobejca****CHARAKTERYSTYKA**

Lekko tiksotropowa, oparta na żywicy alkidowej, transparentna lakierobejca do drewna, do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno i jest łatwa w nakładaniu. Tworzy jednolitą powłokę już po pierwszym nałożeniu. Powłoka chroni drewno przed działaniem warunków atmosferycznych, działaniem wilgoci, promieniami UV i przebarwieniami.

**ZASTOSOWANIE**

Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia.

Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie nadaje się do stosowania wewnątrz.

**DANE TECHNICZNE****Części stałe**

ok. 18 % objętości

**Organiczne substancje lotne (VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l. VOC produktu: max 700 g/l

**Zużycie praktyczne**

Drewno piłowane: 5-8 m<sup>2</sup>/l  
Drewno heblowane i kłody: 8-12 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość**

Ok. 0,8 g/l

**Czas schnięcia w temp. +23°C, 50% RH**

Po 16 godz.  
Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

**Zmywacz**

TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)

**Wykończenie**

Nie określone. Lakierobejca jest absorbowana przez pory drzewne.

**Kolory**

Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie. Nie zaleca się stosowania nieskolorowanej bejcy jako samodzielnego wymalowania ze względu na ograniczoną odporność na warunki atmosferyczne.

**Odporność na warunki atmosferyczne**

Dobra.

**Opakowania (dostępność zależy od kraju)****Bezbarwna:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l**OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki.

**UWAGA!** Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czysciwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

## SPOSÓB STOSOWANIA

### Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.  
 Brudne i/lub spleśniałe powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE.  
 Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

### Aplikacja

Lakierobejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.

Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Pokryć dokładnie końce desek.

Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą impregnatu do ochrony drewna z serii WOODEX.

Nie zaleca się stosowania nieskolorowanej bejcy jako samodzielnego wymalowania ze względu na ograniczoną odporność na warunki atmosferyczne.

### Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.

Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

---

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---