

DS 1704

WOODEX WOOD OIL

7

25.06.2018

CHARAKTERYSTYKA

Rozpuszczalnikowy olej do drewna, do stosowania na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

Naturalny olej do stosowania na zewnątrz. Do zabezpieczania drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Nadaje się również do obiektów typu: drewniane ogrodzenia, pergole, zewnętrzne drzwi i schody. Do drewna poddawanego obróbce cieplnej i impregnacji ciśnieniowej i dla niektórych gatunków drewna egzotycznego. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, po zabarwieniu, przed promieniami UV. Zapobiega pękaniu drewna. Dla zapewnienia lepszej trwałości olejowanie z użyciem WOODEX WOOD OIL należy powtarzać co rok.

Nie zaleca się stosowania do szklarni oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.

DANE TECHNICZNE**Części stałe**

ok. 30 % obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).

Zużycie praktyczne

Drewno pilowane: 5-8 m²/l
Drewno heblowane: 8-10 m²/l

Gęstość

ok. 0,85 g/ml

Czas schnięcia w temp. +23°C**-sucha na dotyk**

po 8 godz.

-sucha

po 16 godz.

Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta).

Wygląd powłoki

Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.

Kolory

Bezbarwny, brązowy, szary i kolory transparentne.

Odporność na warunki atmosferyczne

Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.

Opakowania (dostępność zależy od kraju)**Brązowy:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l**Szary:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l**Bezbarwny:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l**OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte ściwiwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie powierzchni**

Oczyścić podłoże, które chcemy zabezpieczyć. Usunąć wszelkie odpadające kawałki drewna, brud i kurz. Jeżeli to potrzebne, zastosować środek do czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Usunąć wszelkie słabo przylegające elementy starych powłok i luźne fragmenty drewna. W przypadku olejowania surowego drewna zaleca się zabezpieczenie podłoża poprzez zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego z serii WOODEX. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed olejowaniem.

Nakładanie

Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać, aż do dna opakowania.

Produkt musi być również dokładnie mieszany, aż do dna opakowania w trakcie nakładania. Nakładać na powierzchnię jedno- lub dwukrotnie pędzlem, gąbką lub poprzez zanurzenie.

W zależności od jakości drewna olejowanie można kilkakrotnie powtarzać. Nadmiar oleju należy usunąć.

Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny, właściwe zależą na przykład od koloru i stopnia połysku. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki użytkowania i nakładania preparatu, odpowiadamy jedynie za jakość produktu i gwarantujemy, że przechodzi ona naszą kontrolę jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Najnowsze wersje naszych kart charakterystyki produktu, kart charakterystyki oraz kart technicznych znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.
